



# Tarima tecnológica para exterior

COLECCIÓN **DECK**

<b>Description / Descripción</b>	ALVEOLAR WPC DECKING / TARIMA TECNOLÓGICA ALVEOLAR Composición del 60% de fibra de madera y 40% de termoplásticos.
<b>Dimensions / Dimensiones</b>	2200 x 146 x 23mm
<b>Surface / Terminación</b>	1 side brushed and grooved - 1 side brushed and smooth / 1 cara ranurada y lijada - 1 cara lisa y lijada

## TEST INFORMATION - FICHA TECNICA

TEST ITEM/ CARACTERÍSTICAS	TEST METHOD/ NORMATIVAS	RESULT/ RESULTADOS
Dimensions / Dimensiones	Length/Largo x Width/ Ancho x Thickness/Grueso	2200 x 146 x 23mm
Weight / Peso	Kg/m <sup>2</sup>	16,2 Kg/m <sup>2</sup>
Density / Densidad	ASRM D792	1,35 g/cm <sup>3</sup>
Flexural strength / Resistencia a la flexión	ASTM D790	38,2MPa
Tensile strength / Resistencia a la tracción	ASTM D638	21,6MPa
Lineal Thermal expansion / Expansión Térmica lineal	ASTM D966-16	Mean value: 43,8 x10 <sup>-6</sup> / °C
Water absorption (28 days immersion) / Absorción de agua (28 días de inmersión)	EN15534-1-2014 Sect.8.3.1.	0,5%
Slip resistance (Classification according to CTE) / Resistencia al deslizamiento (Clasificación según CTE)	UNE ENV 12633-2003	Rd > 55 / Clase 3 (apto exteriores húmedos)

