

FDV- DOKUMENTASJON

Modulnr: 41951561 Tosidig mur Aas Redi Støttemur
Modulnr: 41950626 Aas Redi Støttemur ensidig mur

REDI STØTTEMUR

- **PRODUKTBEKRIVELSE:**

Ulike terreng med variasjon i høyde og jordsmonn skaper ulike krav til styrke for oppsett av støttemurer. Redi Støttemur dekker de fleste behov angående styrke og krav så lenge muren blir satt opp etter anbefalte arbeidsbeskrivelser.

Redi støttemur er et komplett system bestående av store steiner, beregnet for plassering ved hjelp av løfteutstyr.

I systemet finnes steiner for å sette opp ensidig mur, tosidig mur, trappetrinn, topplater og portstolpe.

- **ANVISNINGER FOR VEDLIKEHOLD:**

På murer satt opp av Redi Støttemur vil muren etter en tid endre litt farge. Organiske og uorganiske urenheter kommer med nedbør, samt menneskelige påvirkninger. Overflaten blir en anelse mørkere med tiden.

Grønne alger kommer lettest til syne hvis muren er satt opp på steder der solen ikke kommer tilstrekkelig til, og på steder som er fuktige. Grønne alger er lette å fjerne med høytrykksspyler.

Ved hyppig høytrykksspyling bør en vise varsomhet for å unngå å skade betongen. Bruk lavt trykk og/eller stor avstand fra dyse til stein. Dette på grunn av at hvis muren blir ru i overflaten setter urenheter seg raskere fast i overflaten.

Flekker av vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter av med vann.

Oljebasert våt maling suges opp med papir eller klut. Bruk oljefjernende produkt for å vaske av restene av malingen, men vær varsom.

Tørr maling skrubbes av med skurepulver. Maling som har trengt dypt inn i muren kan vaskes med saltsyre, men vær varsom.

Redi Støttemur er et produkt som er våtstøpt i produksjonsprosessen. Et våtstøpt produkt har en tettere konsistens på betongen i forhold til et helautomatisk støpt produkt. Som resultat fører dette til at Redi Støttemur, som er et våtstøpt produkt, ikke har så lett forekomst av kalkutslag som andre produkter.

Hvis tendens til kalkutslag likevel oppstår, kan muren børstes med 10 % saltsyreoppløsning. Husk grundig etter skylling med vann. Fargen i betongen kan bli litt mørkere ved bruk av syre.

- **BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL**

Avfallstype: Betong uten armering. Avfallshåndtering: Deponering.
Det er ikke miljøavgift på dette produktet.

- **HMS- REFERANSER**

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og overtrekksdress. Bruk hørselvern ved kapping av stein med vinkelsliper.

- **BEREGNINGER:**

Redi Støttemur produseres på lisens fra USA. Steinen er lokalt produsert på aas Betong, Norge. I tillegg produseres steinen i en rekke andre land som blant annet i USA, Canada, Australia, England New Zealand, Østerrike, belgia, Spania, Korea og i en rekke andre land i tillegg til her i Norge.

Sammen med lisens for rettigheter til produksjon og salg av stein, følger svært gode amerikanske utregninger, tegninger og veiledninger angående oppsett av Redi Støttemur.



ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

NO 986 739 874 MVA
Sentralbord: telefon: 712 66 040, post@asbetong.no
www.asbetong.no,

