



ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR MATT

Außenfarbe für beste Ergebnisse auf jeder Oberfläche

- Hervorragende Farbbeständigkeit
- Witterungsbeständig
- Anwendung auf verschiedenen Arten von Untergründen
- Flexible Beschichtung
- Nach 1 Stunde überstreichbar

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR MATT

BESCHREIBUNG

Entwickelt für die nachhaltige Dekoration von Holz, auf (vorgrundierten) Metalluntergründen, Mauerwerk, Kunststoff, Beton und Fassadenverkleidungen. Selbstgrundierender Primer, kein Schleifen erforderlich. Nach Trocknung des Farbfilm erhöhter Schutz gegen Schimmel.

- Hervorragende Farbbeständigkeit
- Witterungsbeständig
- Anwendung auf verschiedenen Arten von Untergründen
- Flexible Beschichtung
- Nach 1 Stunde überstreichbar

EMPFOHLENE VERWENDUNG

ALLCOAT® Exterior Matt wurde für alle Außenflächen entwickelt und ist daher ideal für den Einsatz auf Holz, Kunststoff, verzinktem Metall, Stahl, Fassadenverkleidungen, verwittertem Bitumen, Putz, Ziegelstein, Stein, Beton und mehr. ALLCOAT® Exterior Matt kann als Grundierung verwendet werden und haftet direkt auf bestehenden Glanzbeschichtungen ohne vorheriges Schleifen. Die meisten Anwendungen benötigen keinen separaten Primer. ALLCOAT® Exterior Matt bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rissbildung, Blasenbildung, Abspaltung, Regen und extreme Witterungsbedingungen.
Zweischichtiges System: Die erste Schicht ALLCOAT® Exterior Matt fungiert als Primer und versiegelt den Untergrund, die oberste Schicht vervollständigt den Versiegelungsprozess. Astlöcher und Harzstreifen ggf. mit Zinsser B-I-N® abdecken.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,25
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	± 2%
Glanzgrad bei 85°:	± 3%
Feststoffgehalt in Gewicht:	40%
Feststoffgehalt in Volumen:	40%
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Sd = 0,41 m

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Griffest:	1 St.
Überstreichbar:	1 St.
Durchgehärtet:	7 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm/Schicht

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

40 µm/Schicht

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8-12 m²/l/Schicht

PRAKТИSCHE ERGIEBIGKEIT

Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von vielen Faktoren wie der Porosität und Rauheit des Untergrundes abhängig. Eine normale Anwendung besteht aus zwei Schichten, jedoch muss eine zusätzliche Schicht auf stark beanspruchte Bereiche wie Fensterbänke und Dachvorsprünge aufgebracht werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, Schmutz, Fett, Öl, Bohnerwachs, Schimmel und Kleberrückständen sein. Alte, nicht haftende Farbschichten entfernen. Reinigen Sie den Untergrund mit Rust-Oleum ND14. Verwenden Sie Mathys AMW-Konzentrat, um Algen und Schimmel zu entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig mischen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 10°C, < 85% rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Mit einem synthetischen Pinsel auftragen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Mit einem synthetischen Roller auftragen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRINTZEN

Düse: 0.017 / Druck: 140 - 170 bar

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Zum Beseitigen von Farbspritzen und Reinigen der Arbeitsgeräte verwenden Sie lauwarmes Seifenwasser.

BEMERKUNGEN

ALLCOAT® Exterior Matt wird nicht für die Verwendung auf Böden, Terrassen oder horizontalen Flächen empfohlen, die über einen längeren Zeitraum mit Wasser in Kontakt können kommen. Wir empfehlen, unverwitterte / neue Pulverbeschichtungen und ähnliche Untergründe vor dem Auftragen von ALLCOAT® Exterior Matt gründlich zu schleifen und zu entfetten. Nicht geeignet für die Verwendung auf neuem Plastisol oder neuer Pulverbeschichtung. Diese Oberflächen müssen vollständig verwittert sein. ALLCOAT® Exterior Matt hat keine Korrosionsschutz-Eigenschaften. Tragen Sie es daher nicht direkt auf Eisenmetalloberflächen auf.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	35 g/l
VOC-Kategorie:	A/d
VOC-Grenzwert:	130 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Ziehen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf der Verpackung zurate.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C

Ausgabedatum: 23/10/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienststelle angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu