

HOLDTEC FAST

Omschrijving

1-component, sneldrogende ruimenverf met voedselcertificaat. Geschikt als roestwerende, zelf-primende coating op kaal staal en/of verouderde verflagen.

Kenmerken

- Zeer snelle droging
- Uitstekende hechting op vele ondergronden
- Flexibel en slijtvast
- Bestendig tegen diverse chemicaliën
- Vanwege unieke samenstelling weinig kans op bladderen

Kleur en glansgraad

Kleur: Lichtgrijs (RAL7001), antracietgrijs (RAL7012) en rood-bruin (RAL3011)
Glansgraad: Halfmat

Basisgegevens bij 20

Bindmiddel:	Gemodificeerde alkydharsen
Aantal componenten:	Een
Dichtheid:	ca. 1,20 kg/ltr
Volume vastestof:	ca. 50%
VOC:	ca. 403 gr./ltr.
Aanbevolen laagdikte:	100 µm droge laagdikte per laag 125 - 200 µm natte laagdikte per laag
Theoretisch rendement:	8 - 10 m ² /ltr bij 80 µm droge laagdikte
Kleefvrij:	2 - 3 uur
Overschilderbaar na:	Minimum: 16 uur Maximum: 3 maanden
Contact met lading:	Na minimaal 8 uur bij max. 80 µm
Houdbaarheid:	Minimaal 24 maanden indien koel en droog opgeslagen

Instructies voor gebruik

- Voor gebruik goed oproeren
- Oppervlak ontdoen van loszittende oude verflagen, vet en roest
- Indien nodig verdunnen met thinner 001 / Thinner

Verwerking

Airless spuit

Spuitopening:	0,013'' – 0,018''
Aanbevolen verdunning:	Thinner 002 / Terpentine
Volume verdunning:	5 – 10%

Luchtspuit

Spuitopening:	1,0 – 2,0 mm
Aanbevolen verdunning:	Thinner 002 / Terpentine
Volume verdunning:	5 – 15%

Kwast/roller

Aanbevolen verdunning:	Thinner 002 / Terpentine
Volume verdunning:	0 – 5%

Aansprakelijkheid

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Oléus tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. Oléus is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Oléus.