

BossCover



SolidBond

Description de produit

BossCover SolidBond est une colle de contact à double-face, spécialement conçue pour le secteur de la toiture et destinée à coller les membranes d'étanchéité BossCover EPDM sur les supports les plus courants. Elle offre une adhérence exceptionnelle sur de nombreux matériaux tels que le bois, le béton, le métal, les panneaux d'isolation recouverts d'aluminium, etc. Elle peut être appliquée à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou à l'aide d'une installation de collage (un réservoir sous pression relié à un compresseur) ou d'un chariot à colle. Grâce à sa densité élevée, SolidBond se prête particulièrement bien à l'utilisation d'un chariot à colle.

Application de base

BossCover SolidBond convient au collage des membranes d'étanchéité BossCover EPDM sur la plupart des supports courants.

Restrictions

Ne convient pas à l'EPS nu, le PVC nu, le bitume frais, le bitume et EPDM avec un point de ramollissement < 85°C.



AVANTAGES

- Pulvérisable
- Adhérence exceptionnelle
- Résistant à la chaleur
- Application rapide et facile
- Séchage rapide
- Prêt à l'emploi
- Convient à la plupart des supports
- Exempt de DCM
- Haute teneur en matières solides

Technische fiche

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	Caoutchouc styrène-butadiène
Couleur	Bleu
Teneur en matière solide (env.)	42%
Résistance à la chaleur	90°C
Viscosité 20 °C (Méthode : SL 002A)	mPa.s 1200-1550
Densité en kg/m ³	850
Résistance à la traction initiale	35n/50mm ²
Résistance à la traction après le vieillissement	35N/50mm ²
Consommation moyenne (une face)	150gr/m ²
Consommation moyenne (m ² effectif sur le toit)	0,350 l/m ²

Mise en oeuvre

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, d'huile et de poussière. Un excès de poussière compromettra les performances de la colle. **Mélangez suffisamment la colle.** Appliquez une couche uniforme de BossCover SolidBond. Ceci peut se faire à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un récipient sous pression ou d'un chariot à colle. Appliquez de la colle sur les deux surfaces à coller. Le temps de séchage est de 15 à 20 minutes, selon l'humidité et la température. BossCover SolidBond est prêt à être collé lorsqu'il est sec au toucher. Lorsque les deux surfaces sont assemblées, appliquez une pression uniforme sur celles-ci, en commençant au milieu et en travaillant vers l'extérieur. Utilisez par exemple un rouleau ou un balai à poils souples pour que la pression soit répartie uniformément et efficacement afin que la colle adhère bien. Après le collage, la pièce peut encore être retouchée. Le séchage complet prendra 24 heures. BossCover SolidBond sèche, dans des conditions normales, en 15-20 minutes et peut être traité pendant 6 heures. Une humidité élevée et des températures basses ralentissent le séchage de la colle BossCover SolidBond.

Couleur

Blue.

Conditionnement

Disponible en bidons de 20L et 10L.

Stockage et durée de conservation

Entreposage : conserver le récipient fermé dans un endroit frais et bien ventilé - Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil, d'autres sources de chaleur et de sources d'inflammation - Local à l'épreuve du feu - Conserver uniquement dans le récipient d'origine - Durée maximale de stockage : 24 mois - Température de stockage : 5 - 25°C.

Sécurité

Équipement de protection individuelle en cas de risqué d'éclaboussures : lunettes de sécurité gants
Matériaux pour les vêtements de protection : matière plastique – Latex – polyéthylène/éthylène – alcool vinylique – PVC – caoutchouc synthétique. Pour un aperçu complet des instructions de sécurité et une utilisation correcte, veuillez consulter également la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit.

Responsabilité

Les informations données sont le fruit de nos essais et de notre expérience et sont d'ordre général. Celles-ci n'impliquent aucune responsabilité. C'est la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer un test pour contrôler la compatibilité du produit pour l'application souhaitée.