

BossCover



Roof EPDM Fix Pretaped

Description du produit

BossCover Roof EPDM Fix Pretape est une membrane de toiture monocouche de haute qualité à base de caoutchouc synthétique (éthylène-propylène-diène-monomère), dotée d'une face inférieure autocollante et d'une bande de joint appliquée en usine.

BossCover Roof EPDM Fix Pretape est conçu pour l'étanchéité durable des toitures plates et légèrement inclinées. Cette membrane allie une excellente étanchéité à une grande élasticité et une résistance durable aux rayons UV, à l'ozone et aux intempéries.

Ce matériau conserve sa souplesse en permanence, même à basse température, et résiste aux variations extrêmes de température. Grâce à sa stabilité dimensionnelle et à sa grande résistance à la déchirure, le BossCover Roof EPDM Fix Pretape convient aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux projets de rénovation.

Le BossCover Roof EPDM Fix Pretape peut être posé aussi bien en combinaison avec une isolation fixée mécaniquement qu'en étant entièrement collé, et peut être livré sur mesure.

AVANTAGES

- Léger
- Peu ou pas de coutures
- Facile à installer
- Longue durée de vie (50 à 70 ans)
- Recyclable

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Norme d'essai	Unité	Valeurs de performance
Épaisseur effective	EN-1849-2	mm	1,52 +/-10%
Étanchéité	EN 1928 (B)	kPa	Conforme
Résistance à la traction (L/B)	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 8
Allongement à la rupture (L/B)	EN 12311-2	%	≥ 300
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	N	≥ 75 / 125
Résistance aux charges statiques	EN 12330(B)	kg	20
Résistance aux chocs	EN 12691 (A)	mm	≥ 1750
Résistance au cisaillement d'un assemblage soudé	EN 12317-2	N/50 mm	≥ 250
Résistance au pelage d'un assemblage soudé	EN 12316-2	N/50 mm	≥ 80
Comportement à basse température	EN 495-5	°C	≤ -40
Exposition aux UV	EN 1297	-	Conforme

Résistance à l'ozone	EN 1844	-	Conforme
Exposition au bitume	EN 1548	-	Conforme
Couleur	-	-	Noir
Poids	-	kg/m ²	1,87

EMBALLAGE

Épaisseur	Largeur	Longueur
1,5 mm	3,05 m	30,48 m

Conservation et durée de conservation

Conserver dans un emballage fermé, dans un endroit sec et aéré. Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. Conserver exclusivement dans son emballage d'origine. Durée de conservation de 18 mois à une température comprise entre 10 et 25 °C.

Responsabilité

Les informations fournies sont le fruit de tests et d'expériences et revêtent un caractère général. Elles n'engagent toutefois aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de, par ses propres moyens, effectuer des essais afin de déterminer si le produit est adapté à l'application.