BossCover

Roof EPDM Blue Arma

- Léger
- Peu ou pas de coutures
- Facile à installer
- Longue durée de vie (50 à 70 ans)

Fiche technique

Description du produit

BossCover Roof EPDM Blue Arma est une membrane de toiture monocouche de haute qualité à base de caoutchouc synthétique (éthylène-propylène-diène-monomère), dotée d'une armature interne en polyester. Cette armature garantit la résistance et la stabilité de la membrane EPDM.
La membrane BossCover Roof EPDM Blue Arma est conçue pour l'étanchéité durable des toitures plates et à faible pente. Elle allie une excellente étanchéité à une résistance durable aux rayons UV, à l'ozone et aux intempéries.

Ce matériau conserve sa souplesse, même à basse température, et résiste aux variations extrêmes de température. Grâce à sa stabilité dimensionnelle et à sa grande résistance à la déchirure, le BossCover Roof EPDM Blue Arma convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation.

Le BossCover Roof EPDM Blue Arma peut être posé aussi bien en montage entièrement collé qu'en montage flottant lesté, et peut être livré sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques			
Caractéristiques	**Testnorm**	**Eenheid**	**Prestatiewaarden**
Effectieve dikte	EN-1849-2	mm	1,52 +-10%
Étanchéité	EN 1928 (B)	kilopascal	Conforme
Résistance à la traction (L/B)	EN 12311-2	N/mm²	≥ 1000
Rek bij breuk (L/B)	EN 12311-2	%	≥ 30
Doorscheurweerstand	EN12310-2	N	≥ 400
Weerstand tegen statische belasting	EN 12330(B)	kg	≥ 20
Résistance aux chocs	EN 12691 (A)	mm	≥ 1750
Afschuifweerstand lasverbinding	EN 12317-2	N/50mm	≥ 500
Résistance au pelage d'un assemblage soudé	EN 12316-2	N/50mm	≥ 80
Comportement à basse température	EN 495-5	°C	≤ -45
Exposition aux UV	EN 1297	-	Conforme
Ozonweerstand	EN 1844	-	Conforme

Exposition au bitume	EN 1548	-	Conforme
Couleur	-	-	Noir
Poids	-	kg/m²	1,87

VERPAKKING

Épaisseur	Largeur	Longueur
1,5 mm	3,05 m	30,48 m

Conservation et durée de conservation
Conserver dans un emballage fermé, dans un endroit sec et aéré. Tenir à l'écart de toute source de chaleur. Conserver exclusivement dans son emballage d'origine.

Responsabilité
Les informations fournies sont le fruit d'essais et d'expérience et revêtent un caractère général. Elles n'engagent toutefois aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de vérifier, par ses propres essais, si le produit est adapté à l'usage prévu.