

BossCover



SolidBond

Productomschrijving

BossCover SolidBond is een tweezijdig aan te brengen contactlijm, speciaal ontwikkeld voor de dakdekkersbranche voor het verlijmen van de BossCover EPDM dakmembranen op de meest gangbare ondergronden. Het geeft een uitzonderlijk krachtige hechting op vele materialen zoals hout, beton, metaal, alu-gecacheerde isolatieplaten, etc. Verwerking is mogelijk met een borstel, een vachtroller én d.m.v. een lijminstallatie (een drukvat met aansluiting op een compressor) of lijmkar. Dankzij de hogere dichtheid is de SolidBond uitermate geschikt voor verwerking met lijmkar.

Hoofdtoepassing

BossCover SolidBond is geschikt voor het verlijmen van BossCover EPDM op de meest gangbare ondergronden.

Beperkingen

Niet geschikt voor naakte EPS, naakte PVC, verse bitumen, bitumen of EPDM met een verwekingspunt < 85°C.



VOORDELEN

- Verspuitbaar
- Héél krachtig
- Warmte bestendig
- Snelle en eenvoudige applicatie
- Sneldrogend
- Gebruiksklaar
- Geschikt voor de meest gangbare ondergronden
- DCM-vrij
- Hoge vaste stoffen gehalte

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Materiaal	Styreen Butadiëen Rubber
Kleur	Blauw
Vaste stofgehalte (ong.)	42%
Hittebestendig	90°C
Viscositeit 20 °C (Methode: SL 002A)	mPa.s 1200-1550
Dichtheid in kg/m ³	850
Treksterkte initieel	35n/50mm ²
Treksterkte na veroudering	35N/50mm ²
Gemiddeld verbruik (enkelzijdig)	150gr/m ²
Gemiddeld verbruik (effectieve m ² op dak)	0,350 l/m ²

Toepassing

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van vet, olie en stof te zijn. Overmatig stof zal de prestatie van de lijm belemmeren. **Mix de lijm voldoende.** Breng een gelijkmatige laag BossCover SolidBond aan. Dit kan met een kwast, roller, drukvat of lijmkar. Doe dit op beide te verlijmen oppervlakten. Droogtijd is 15 à 20 minuten. Dit is afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur. De BossCover SolidBond is klaar om te verlijmen, wanneer deze 'touch dry' aanvoelt. Wanneer beide oppervlakken zijn samengebracht, dient u gelijkmatige druk uit te oefenen op de oppervlakken, begin in het midden en werk naar buiten toe. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een roller of zachte bezem om ervoor te zorgen dat de druk gelijkmatig en efficiënt verdeeld wordt, zodat de lijm goed hecht. Na verlijming kan het stuk nog bijgewerkt worden. Volledige uitharding zal 24 uren duren. BossCover SolidBond droogt, onder normale omstandigheden, in 15-20 minuten en kan tot 6 uur verwerkt worden. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen zorgen ervoor dat de BossCover SolidBond minder snel droogt.

Kleur

Blauw.

Verpakking

Beschikbaar in 20L en 10L blikken.

Opslag en houdbaarheid

Opslagplaats: gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren — Verwijderd houden van direct zonlicht, andere warmtebronnen en ontstekingsbronnen — Brandveilig lokaal — Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren — Maximale opslagduur: 24 maanden — Opslagtemperatuur: 5 - 25°C

Veiligheidsmaatregelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting bij spatgevaar: veiligheidsbril en handschoenen. Materiaalkeuze beschermende kleding: kunststof – latex – polyethyleen/ethyleenvinylalcohol – PVC – synthetische rubber. Voor een volledig overzicht van de veiligheidsinstructies en een correct gebruik raadpleeg ook de laatste versie van de MSDS-fiche.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.