

BossCover



RapidBond

Productomschrijving

BossCover RapidBond is een hoogschuimende, 2-componenten PU-isolatielijm die speciaal werd ontwikkeld voor het verlijmen van uiteenlopende isolatieplaten (waaronder minerale wol en foamglas) rechtstreeks op het dakvlak of op een damp scherm.

Na aanbrengen schuimt de lijm op en compenseert zo oneffenheden in het oppervlak. De lijm wordt geleverd in een 1,5L twin-cartridge en kan eenvoudig verwerkt worden met een draadloze batterijapplicator.

Hoofdtoepassing

BossCover RapidBond is ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten op:

- Dampscherm
- Beton
- Hout
- Staalplaat
- PIR
- EPS, XPS
- Foamglas
- Asfalt en bitumen

VOORDELEN

Chemische uitharding
→ Snellere verwerking en ideaal voor folie-op-folie verlijming

Hoogschuimende werking
→ Vult oneffenheden en voorkomt absorptie in poreuze ondergronden

Verwerkbaar bij lage temperaturen
→ Verlengde verwerkingsperiode, zelfs vanaf 5°C

Snelle hechting en tijdsbesparing
→ Sneller uitgehard dan klassieke 1K-lijmen

Eenvoudig aan te brengen
→ Gebruiksvriendelijk met twin-cartridge en batterijapplicator

Geteste veiligheid & prestaties
→ Uitstekende windweerstand

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Waarde	Testmethode
Basispolymeer	Polyurethaan	-
Kleur	Deel A: bruin / Deel B: Helder	Visueel
Open tijd (20°C)	± 2 min	-
Uitharding (20°C)	± 10 min	-
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +140°C	-
Viscositeit	Korrels	-
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot 30°C	-
Dekking	± 14 m² / 1,5 twin-cartridge	-
Oplagtemperatuur	5°C - 25°C	-

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak

Zorg dat de ondergrond schoon, droog en vrij van vet, stof of losse deeltjes is.

Ondergrond moet stevig zijn en bestand tegen windzuigkrachten.

Toepassing

1. Verwijder het dopje van de twin-cartridge en bevestig de statische menger.
2. Plaats de cartridge in de batterijapplicator en spuit een kleine hoeveelheid lijm weg tot de kleur uniform is.
3. Breng de lijm aan in rechte banen (beadbreedte ± 6 mm) met hart-op-hart afstand van 300 mm (150 mm aan de dakranden).
4. Plaats de isolatieplaten binnen 2 minuten in de verse lijm.
5. De lijmrupsen schuimen op tot 20–40 mm voor een optimale aansluiting met de isolatie.
6. Na ± 10 minuten (bij 20°C) kan gestart worden met de waterdichting.

Kleur

Deel A: Bruin

Deel B: Helder

Verpakking

1,5L twin-cartridge

Toepasbaar met draadloze batterijapplicator

Opslag en houdbaarheid

Bewaar in ongeopende originele verpakking, droog en tussen 5°C – 25°C.

Houdbaarheid: 12 maanden.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor gebruik steeds het productblad en het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie omtrent gezondheid, veiligheid en verwerking.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.