

BossCover



EcoProof

Productomschrijving

BossCover EcoProof is een universeel, duurzaam en makkelijk aan te brengen vloeibaar rubber voor waterdichting en bescherming voor bijna alle ondergronden zoals: beton, metaal, bitumen, hout, steen, PVC, zink, etc. Kan ook toegepast worden op BossCover EPDM mits gebruik van BossCover EPDM primer als hechtingslaag. BossCover EcoProof is zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Hoofdtoepassing

Waterdicht maken en beschermen van: daken, zinken dakgoten, muren, vloeren, naden, voegen, scheuren, constructiedelen en doorvoeren, complexe vormen zijn makkelijk behandelbaar. Biedt ook bescherming tegen erosie en corrosie en kan gebruikt worden voor roest en asbest incapsulatie. BossCover EcoProof is zeer geschikt voor vochtige omgeving zoals: badkamers, kelders, terrassen, balkons, buisdoorvoeren, maaiveld details, etc.

Beperkingen

Onder meer niet geschikt voor PE, PP, PMMA, PC, PTFE ondergronden en was of paraffine houdende ondergronden.

VOORDELEN

- Naadloos
- UV-bestendig
- Uitstekende hechting
- Chemicaliënbestendig
- Geurloos
- Zeer elastisch
- Gebruiksvriendelijk
- Milieuvriendelijk

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Verbruik	2,0 kg/m ² (tweelaags)
Uiterlijk	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Wachttijd tussen 1e en 2e laag (temperatuur 23°C, relatieve vochtigheid 50%)	4 uur
Aanbrengtemperatuur	+5°C - 35°C
Droogtijd (temperatuur 23°C, relatieve vochtigheid 50%)	4 uur
Wegspoelweerstand (tot +5°C en relatieve vochtigheid 98°C)	30 min.
Rek bij breuk	336 + 67% ISO 527-1
Treksterkte	1.0 + 0.3MPa = N/mm ² ISO 527-1
Verouderingstest (afhankelijk van weersomstandigheden)	100 dagen met 80°C EOTA TR 011
Hechtingstest voor directe verkleving op beton	0,53 N/mm ² UNI EN 1542 Breuk type A/B

Verwerking

De inhoud goed handmatig mengen, de oppervlakte moet zuiver, droog, vetrij en vrij van losse delen zijn. Breng BossCover EcoProof aan in lagen, zorg ervoor dat BossCover EcoProof contact droog is tussen de lagen en dat de totale dikte +/-2 mm wordt. Gebruik BossCover EcoProof geotextiel bij naden, hoeken, kieren en scheur overbruggende toepassingen. BossCover EcoProof is na +/-4 uur contact droog (afhankelijk van ondergrond en klimaatomstandigheden) en mag na 24 uur blootgesteld worden aan (regen) water. Niet gebruiken onder +5°C en op natte ondergronden. Volledige uitharding 24 uur.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover EcoProof 20L

BossCover EcoProof 10L

BossCover EcoProof 5L

BossCover EcoProof 1L

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren tussen de 5°C en 35°C in ongeopende originele verpakking.

De houdbaarheid bedraagt 12 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

Onze informatie is gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en wordt u louter ter informatie gegeven. Aangezien wij het ontwerp en de hoedanigheid van de ondergrond, noch de omstandigheden bij verwerking kunnen beoordelen, kunnen we op grond van deze documentatie niet aansprakelijk worden gesteld door de uitvoerende werken. Neem voor meer accurate informatie contact op met onze technische dienst.

Alleen voor gebruik in industriële installaties of professionele behandeling.