



BossCover

Waterbased EPDM Adhesive

Productomschrijving

BossCover Waterbased EPDM Adhesive is een gebruiksklare watergedragen lijm voor het verlijmen van BossCover Roof EPDM op zuigende ondergronden zoals hout, beton, metselwerk en vergelijkbare ondergronden.

VOORDELEN

- Kant en klaar
- Oplosmiddelvrij
- Toepasbaar op veel ondergronden

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Vaste stofgehalte (ong.)	68%
Temperatuurbestendigheid	110°C
Verwerkingstemperatuur	5 – 35°C
Treksterkte initieel	45N/50mm ²
Treksterkte na veroudering	55N/50mm ²
Verbruik zuigende ondergrond	400 – 600gr/m ²
Verbruik niet zuigende ondergrond	200 – 400gr/m ²
Kleur	Wit
Volledige droogtijd	48 – 72 uur

Vorbereiding

De ondergrond dient droog-, stof en vetvrij te zijn voor applicatie. De lijm voor gebruik goed en herhaaldelijk (bij voorkeur mechanisch) mengen tot een homogene massa.

Verwerking dakvlak:

De lijm gelijkmatig en éénzijdig aanbrengen op de ondergrond met een vachtroller of kwast. Na het aanbrengen van de lijm dient de EPDM tussen 1-5 minuten aangebracht te worden. De lijm laag mag hierbij niet indrogen of een vlies vormen. Na aanbrengen van het EPDM kunnen er nog correcties worden gedaan, maar alleen wanneer dit binnen 5 minuten uitgevoerd wordt. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn de ondergrond tweemaal te behandelen. Borstel de verlijmde delen met een zachte bezem voorzichtig in. Herhaal dit na 15 minuten door de EPDM stevig te borstelen.

Verwerking opgaand werk:

Breng de lijm gelijkmatig en tweezijdig aan met een vachtroller. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte van de lijm, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de lijm vingerdroog is volgens “push-pull methode” kan de verbinding gemaakt worden. Hou hierbij rekening met een langere droogtijd, met name op niet zuigende ondergronden. Borstel de verlijmde delen stevig met een zachte borstel. Verwerking volgens verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

BossCover Waterbased EPDM Adhesive

Blik 10L

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de BossCover Waterbased EPDM Adhesive het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.