

BossCover



Roof EPDM Fix Pretaped

Productomschrijving

BossCover Roof EPDM Fix Pretape is een hoogwaardig, éénlaags dakmembraan op basis van synthetisch rubber (Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer), Voorzien van een zelfklevende onderzijde en voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte nadentape.

BossCover Roof EPDM Fix Pretape is ontworpen voor duurzame afdichting van platte en lichthellende daken. Het membraan combineert een uitstekende waterdichtheid met hoge elasticiteit en langdurige bestendigheid tegen UV-straling, ozon en weersinvloeden.

Het materiaal blijft blijvend flexibel, ook bij lage temperaturen, en is bestand tegen extreme temperatuurschommelingen. Dankzij de dimensionale stabiliteit en hoge scheurweerstand is BossCover Roof EPDM Fix Pretape geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

BossCover Roof EPDM Fix Pretape kan zowel in combinatie met mechanisch bevestigde isolatie, als volledig verkleefd worden aangebracht en kan als maatwerk worden aangeleverd.

VOORDELEN

- Licht van gewicht
- Weinig of geen naden
- Eenvoudig te plaatsen
- Lange levensduur (50-70 jaar)
- Recyclebaar

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Technische specificaties

Eigenschappen	Testnorm	Eenheid	Prestatiewaarden
Effectieve dikte	EN-1849-2	mm	1,52 +/-10%
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	kPa	Voldoet
Treksterkte (L/B)	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 8
Rek bij breuk (L/B)	EN 12311-2	%	≥ 300
Doorscheurweerstand	EN12310-2	N	≥ 75 / 125
Weerstand tegen statische belasting	EN 12330(B)	Kg	20
Weerstand tegen stootbelasting	EN 12691 (A)	mm	≥ 1750
Afschuifweerstand lasverbinding	EN 12317-2	N/50mm	≥ 250
Afpelweerstand lasverbinding	EN 12316-2	N/50mm	≥ 80
Gedrag bij lagere temperaturen	EN 495-5	°C	≤ -40
UV Blootstelling	EN 1297	-	Voldoet

Ozonweerstand	EN 1844	-	Voldoet
Blootstelling aan bitumen	EN 1548	-	Voldoet
Kleur	-	-	Zwart
Gewicht	-	kg/m ²	1,87

VERPAKKING

Dikte	Breedte	Lengte
1,5 mm	3,05 m	30,48 m

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een droge en geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking en bewaren. 18 maanden houdbaar bij bewaring tussen 10 en 25°C.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.