

BossCover



Roof EPDM Blue Arma

Productomschrijving

BossCover Roof EPDM Blue Arma is een hoogwaardig, éénlaags dakmembraan op basis van synthetisch rubber (Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer), voorzien van een interne polyester wapening. Deze wapening zorgt voor een sterk en stabiel EPDM membraan.

De BossCover Roof EPDM Blue Arma is ontworpen voor duurzame afdichting van platte en lichthellende daken. Het membraan combineert een uitstekende waterdichtheid, langdurige bestendigheid tegen UV-straling, ozon en weersinvloeden.

Het materiaal is blijvend flexibel, ook bij lage temperaturen, en is bestand tegen extreme temperatuurschommelingen. Dankzij de dimensionale stabiliteit en hoge scheurweerstand is de BossCover Roof EPDM Blue Arma geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

De BossCover Roof EPDM Blue Arma kan zowel in een volledig verkleefd als losliggend geballast worden toegepast en kan als maatwerk worden aangeleverd.

Licht van gewicht
Weinig of geen naden
Eenvoudig te plaatsen
Lange levensduur (50-70 jaar)

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Technische specificaties

Eigenschappen	Testnorm	Eenheid	Prestatiewaarden
Effectieve dikte	EN-1849-2	mm	1,52 +/-10%
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	kPa	Voldoet
Treksterkte (L/B)	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 1000
Rek bij breuk (L/B)	EN 12311-2	%	≥ 30
Doorscheurweerstand	EN12310-2	N	≥ 400
Weerstand tegen statische belasting	EN 12330(B)	Kg	≥ 20
Weerstand tegen stootbelasting	EN 12691 (A)	mm	≥ 1750
Afschuifweerstand lasverbinding	EN 12317-2	N/50mm	≥ 500
Afpelweerstand lasverbinding	EN 12316-2	N/50mm	≥ 80
Gedrag bij lagere temperaturen	EN 495-5	°C	≤ -45
UV Blootstelling	EN 1297	-	Voldoet
Ozonweerstand	EN 1844	-	Voldoet

Blootstelling aan bitumen	EN 1548	-	Voldoet
Kleur	-	-	Zwart
Gewicht	-	kg/m ²	1,87

VERPAKKING

Dikte	Breedte	Lengte
1,5 mm	3,05 m	30,48 m

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een droge en geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.