

TermoGreen

Uden brug af
cement og vand



TermoGreen

- letvægtsisolering til
nybyg og renovering

Made of
Neopor®
provided by BASF

TermoGreen

- letvægtsisolering til nybyg og renovering



Indlysende fordele

- Hurtig og nem udlægning fra 3 cm
- Ingen tunge løft - ingen spild
- Ingen besværlig transport og tilskæring af isoleringsplader
- Høj isoleringsevne
- Trykstyrke 80 kPa
- Densitet 31 kg pr. m³ udlagt
- Erstatte trinslydsprodukter
- Kræver ingen afdækning af vægge
- Ingen samlinger - ingen kuldebroer
- Enkel montering af clips til gulvvarme
- Tørretid afhænger af tykkelse, temperatur og luftfugtighed
- Blandes i specialudviklet blander som sikrer og dokumenterer ensartet kvalitet



Anvendelse

TermoGreen, en letvægtsisolering baseret på EPS-kugler og binder. TermoGreen er ideelt til renoveringsprojekter og anvendes til etablering af isoleringslag, hvor der stilles krav til lav vægt af håndterings- eller konstruktionsmæssige årsager. Hurtig og nem udførelse som giver maksimal isoleringsevne langs vægge og omkring installationer.

EPS-perler og Binder blandes og fordeles derefter på overfladen. Massen udjævnes med en afretter i ønskede tykkelse. Efter tørring er overfladen klar til udlægning af afretningslag og efterfølgende belægning.

TermoGreen leveres med Neopor® perler fra BASF og TermoGreen Binder fra BASF.

Tekniske data

TermoGreen	Neopor® (Grå EPS)
Støjreduktion: Lydprøve foretaget af konstruktion med 11 cm TermoGreen Under- gulv + 6 cm afretningslag	45 db
Lambda værdi (EN 13163)	0,033 W/mK
Vægt, når den er tør	+ - 31 kg/m ³
Trykstyrke	+ - 80 kPa
Brandklassifikation (EN13501-1)	F
Efter udtørring, sætning	3-4%

Blandingsforhold

TermoGreen
1 m ³ EPS-perler til 12 liter Binder

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.