

ArgillaTherm leemverf ArgillaTherm leemrolpleister fijn

Met hoogwaardig verfpleister-karakter voor oppervlaktecoating van ArgillaTherm wSYSTEM en eSYSTEM.

Eigenschappen:



ArgillaTherm leemverf en ArgillaTherm leemrolpleister fijn zijn een sterk dekkende, gevulde coating (korrel tot 0,2 mm of tot 0,5 mm) op basis van klei. Geschikt voor alle minerale ondergronden, zoals klei, kalk, pleisterwerk, metselwerk, droogbouwplaten (gips) en tapijten. De producten zijn vrij van vluchtige organische stoffen (VOS) en dienen als eindlaag voor het natuurkalkpleistersysteem of leembovenpleistersysteem.

Ondergrond

De ondergrond moet vast, droog, schoon, dragend, absorberend en vrij van stof en vet zijn. Behandel indringende vlekken van roest, roet, nicotine, lignine en dergelijke met een geschikt voorstrijkmiddel.

Verwerking

Roer de inhoud van de emmer goed door alvorens te beginnen met de werkzaamheden en na een langere stilstandperiode. De toevoeging van maximaal 10 % water is mogelijk.

In de regel zijn 2 lagen vereist. De verf kan worden aangebracht met een roller, kwast of machine. Zorg voor een gelijkmatig korreelpatroon.


Verwerkingstemperatuur: +12°C

Consumptie/m²: ca. 350 g/laag voor leemverf en ca. 650 g/laag voor leemrolpleister - Meestal hangt het verbruik af van de ondergrond en het gebruikte gereedschap.

Droogtijd: ca. 24 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

Opslag

Indien vorstvrij en droog bewaard, 12 maanden houdbaar



Leveringsvormen

Verpakking	Spreidingsbereik *) - leemverf	Spreidingsbereik *) - leemrolpleister fijn	Artikelnummer
emmer van 10 liter (ca. 18 kg)	ca. 30 m ²	ca. 15 m ²	OBLLF00010 - leemverf
Pallet van 30 emmers	ca. 900 m ²	ca. 450 m ²	OBLLRP0510 - leemrolpleister

*) bij 1-2 verflagen

Systeemproducten

ArgillaTherm leem-afwerkingspleister THERMO

Machine compatibele kant-en-klare leempleister conform DIN 18947.

ArgillaTherm natuurkalk-basispleister HP 66-20

Machine compatibele minerale droge fabrieksmortel op kalkbasis conform EN 998-1.