

ΔT

Enduit de finition à l'argile

Enduit en couche mince d'argile blanche selon DVL TM 06



Caractéristiques

L'enduit de finition à l'argile est un mélange prêt à l'emploi pour la réalisation d'un enduit blanc en couche mince et répond aux exigences de la DVL TM 06 en matière de revêtement en couche mince.

Convient pour obtenir une qualité de surface supérieure (proche de Q3) pour la peinture à l'argile ArgillaTherm

Composition

Argile broyée, sable 0-0,4 mm, poudre de marbre

Chiffres-clés

Épaisseur d'application de l'enduit	1 mm / 3 mm (min./max.)
Groupe granulométrique, taille des grains excédentaires	0-0,4 mm
Classe de densité brute	1,7
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	$\mu < 10$
Classe de matériaux de construction	A 1
Conductivité thermique	1,40 W/mK
Classe d'absorption de la vapeur d'eau	WS III

Modalités de livraison

Unité d'emballage	Contenu	Couverture dans le système	Numéro d'article
1 sac de 25 kg	25 kg	6 - 7 m ²	OBIIFP1025
40 sacs de 25 kg sur Europalette	1000 kg	240 - 280 m ²	

Stockage

Stocké dans un endroit sec, le matériau peut être conservé indéfiniment.

Rendement

25 kg d'enduit de finition à l'argile donnent environ 17 l d'enduit.

Sur ArgillaTherm Enduit de finition à l'argile, cette quantité suffit pour environ 6 - 7 m² de surface.

Ajout d'eau

Pour 25 kg d'enduit de finition à l'argile, environ 6,4 l d'eau pour une application sur un enduit de finition à l'argile.

L'ajout d'eau indiqué doit être adapté par l'utilisateur au support, au mode d'application et à l'épaisseur d'application et doit être plutôt sec en cas d'application en hauteur.

Application

Enduit coloré en couche mince pour l'intérieur, à appliquer à la main sur l'enduit de finition ArgillaTherm, le sous-enduit d'argile, tous les types de maçonnerie et autres matériaux de construction massifs. Délayer peu à peu dans l'eau à l'aide d'un fouet électrique jusqu'à obtention de la consistance de mortier souhaitée. Laisser ensuite gonfler pendant 30 minutes. Ensuite, mélanger à nouveau vigoureusement et, si nécessaire, rendre plus fluide en ajoutant de petites quantités d'eau.

Support d'enduit

Le support d'enduit doit être sec, solide, propre, exempt d'agents de séparation filmogènes, suffisamment dégaï et plat. En principe, une qualité de surface pouvant être peinte en Q2 est nécessaire.

Application de l'enduit

L'enduit de finition à l'argile est appliqué uniformément avec une taloche en acier inoxydable. La surface est lissée et frottée à l'aide d'une taloche éponge dès que l'enduit de finition est sec comme du cuir.

Pour affiner encore la structure de la surface, il est possible, après séchage, d'humidifier à nouveau la surface avec un vaporisateur et de la frotter finement avec une planche à éponger propre. Pour obtenir un aspect uniforme, l'enduit de finition à l'argile ArgillaTherm® doit être mélangé sur toute la surface et terminé en une seule journée de travail.

Temps d'ouverture

Les mélanges doivent être utilisés dans les trois jours. L'eau peut être rajoutée à tout moment pour obtenir une consistance appropriée.

Produits système

ArgillaTherm Lehm-Oberputz THERMO

Mélange d'argile prêt à l'emploi selon la norme DIN 18947.

ArgillaTherm Lehmfarbe

Peinture à l'argile pulvérisable et étalable sous forme de mélange prêt à l'emploi



Wagenstieg 9
37077 Göttingen

0551 389356-0
info@argillatherm.de

Les conditions de travail dans le bâtiment et les domaines d'application de nos produits sont très différents. Dans les fiches techniques, nous ne pouvons donner que des directives générales de mise en œuvre. Celles-ci correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Les planificateurs et les utilisateurs sont tenus de vérifier l'adéquation et la possibilité d'utilisation pour l'usage prévu. Pour les cas d'application qui ne sont pas expressément mentionnés dans les fiches techniques, les planificateurs et les utilisateurs sont tenus de consulter le service technique d'ArgillaTherm®. Si l'utilisateur utilise le produit en dehors du domaine d'application indiqué dans les instructions de montage, sans avoir consulté au préalable le service technique d'ArgillaTherm®, il est responsable des dommages éventuels qui en résultent. Toutes les descriptions, dessins, photographies, données, rapports, poids, etc. présents dans ce document peuvent être modifiés sans préavis et ne représentent pas la qualité contractuelle du produit.

Les éventuels droits de propriété ainsi que les lois et

réglementations en vigueur relèvent de la responsabilité du destinataire de notre produit. La mention de noms commerciaux d'autres entreprises ne constitue pas une recommandation et n'exclut pas l'utilisation d'autres produits similaires, dans la mesure où ils n'ont pas été qualifiés pour être utilisés avec nos produits dans le système. Nos informations décrivent uniquement la nature de nos produits et services et ne constituent pas de garanties. Une garantie de certaines propriétés ou de l'adéquation du produit à une utilisation concrète ne peut pas être déduite de nos informations. Nous ne sommes responsables des informations incomplètes ou incorrectes contenues dans notre matériel d'information qu'en cas de faute grave (intention ou négligence grave) ; les éventuels droits découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits ne sont pas affectés.