

Gevelsteen Edward

Brique de façade Edward

Omschrijving

"Edward" is een strakke strengperssteen voor moderne bouwprojecten. Duurzaam bouw materiaal uit leperiaanse klei voor decoratief binnen- en buitenmetselwerk volgens de normen EN 771-1 en PTV23-003. De oppervlaktetextuur is glad. De kleurtinten gaan van rood tot roodbruin met donkere nuances waarmee een genuanceerd uitzicht wordt bekomen

Aantal stuks per m² bij een voeg van 5 mm: 65 st/m²

Aantal stuks per m² bij een voeg van 12 mm: 57 st/m²

Voor een optimaal resultaat wordt aangeraden om de gevelstenen uit 4 à 5 pakken tegelijk te verwerken. Omdat er tussen verschillende productieseries lichte schommelingen in de kleurnuances mogelijk zijn, raden wij aan om de volledige partij gevelstenen in 1 keer te bestellen.

Description

"Edward" est un pierre extrudée étanche pour les projets de construction modernes. Matériau de construction durable en argile d'Ypresian pour la maçonnerie décorative intérieure et extérieure selon les normes EN 771-1 et PTV 23-003. La Texture de la surface est lisse. Les teintes varient du rouge au brun-rouge avec des nuances sombres qui offrent une vue nuancée.

Nombre de pièces par m² avec un joint de 5 mm: 65 pièces/m²

Nombre de pièces par m² avec un joint de 12 mm: 57 pièces/m²

Pour un résultat optimal, il est recommandé de traiter les briques de parement de 4 à 5 paquets en même temps. Parce que de légères fluctuations de nuances de couleur sont possibles entre les différentes séries de production, nous vous recommandons de commander le lot entier de briques de parement en une seule fois.

Referenties

Neem contact op via 056/50 98 71 of info@dumoulinbricks.be indien u een "Edward"-project wenst te bezichtigen.

Les références

Veillez contacter le 056/50 98 71 ou info@dumoulinbricks.be si vous souhaitez visualiser un projet "Edward".

Afmetingen en eigenschappen - Dimensions et caractéristiques

Afmetingen / Dimensions	DL50 290x90x50 mm
# per palet / # par palette	408
Tolerantie / Tolérance	T1
Spreiding / Dispersion	R1
Gegarandeerde gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression	30 N/mm ²
Netto droge volumieke massa / Masse volumique sèche nette	2000 kg/m ³
Bruto droge volumieke massa / Masse volumique sèche brute	1600 kg/m ³
Brandgedrag / Résistance au feu	A1
Vorstbestandheid / Résistance au gel	F2
Vrijwillige wateropname / Absorption d'eau	<12%
Hallergetal / Teau initial d'absorption d'eau	IW3