

Gevelsteen Oud Beveren - getrommeld

Brique de façade Oud Beveren - Vieillie

Omschrijving

“Oud Beveren” is een baksteen uit gebakken aarde voor decoratief metselwerk volgens NBN EN 771-1. “Oud Beveren” is een strengperssteen van het formaat Module 50 die na het bakken getrommeld wordt. Zo krijgt de gevelsteen een rustiek uitzicht. De “Oud Beveren”- gevelsteen is ideaal om te kaleien. De gevelsteen heeft een perforatie van maximaal 20% en is samengesteld uit leperiaanse klei, afmageringsproducten en additieven die het bakproces en de eindeigenschappen positief beïnvloeden.

Description

“Oud Beveren” est un brique de façade en terre cuite pour la maçonnerie non-décorative selon les normes EN 771-1. La brique « Oud Beveren » est une brique en Module 50 qui est vieillie après la cuisson. Comme ça, la brique obtient une physique rustique. La « Oud Beveren » est idéal pour la peinture à bodigeon. Oud Beveren a une perforation d’au maximum 20% et est composée d’argile d’Ypres, des additions d’amaigrissants et des additifs qui influencent le processus de cuisson en vue d’améliorer les caractéristiques du produit fini.

Bestektekst

Getrommelde gevelsteen in formaat Module 50 met maximaal 20% perforatie. Vervaardigd uit leperiaanse klei en bedoeld voor decoratief metselwerk volgens NBN EN 771-1. De strengpers-gevelsteen wordt na de productie getrommeld en heeft het rustieke uitzicht van een recuperatiesteen.

Caractéristiques

Brique vieillie en Module 50 avec une perforation d’au maximum 20%. Composée d’argile d’Ypres et utilisée pour la maçonnerie non-décorative selon la norme EN 771-1. La brique est vieillie après la cuisson et elle a l’air d’être une brique de récupération.

Varianten

"Oud Rumbekke" – gevelsteen: formaat Module 50

"Oud Zilverberg" – gevelsteen: formaat Module 50

Variantes

"Oud Rumbekke" – brique de façade: format Module 50

"Oud Zilverberg" – brique de façade: format Module 50

Referenties

Neem contact op via 056/50 98 71 of info@dumoulinbricks.be indien u een "Oud Beveren"-project wenst te bezichtigen.

Les références

Veuillez contacter le 056/50 98 71 ou info@dumoulinbricks.be si vous souhaitez visualiser un projet "Oud Beveren".

Afmetingen en eigenschappen - Dimensions et caractéristiques

Afmetingen / Dimensions	190 x 90 x 50
# per palet / # par palette	884
Tolerantie / Tolérance	T1
Spreiding / Dispersion	R1
Gegarandeerde gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression	30 N/mm ²
Lambdawaarde / valeur Lambda	0,43 W/m.K
Netto droge volumieke massa / Masse volumique sèche nette	1900 kg/m ³
Bruto droge volumieke massa / Masse volumique sèche brute	1550 kg/m ³
Brandgedrag / Résistance au feu	A1
Vorstbestandheid / Résistance au gel	F2
Vrijwillige wateropname / Absorption d'eau	<16%
Hallergetal / Teau initial d'absorption d'eau	IW2
Gehalte actief oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs	S2
Hechtsterkte lijmwerk / adhérence encollage	NPD*
Hechtsterkte metselwerk / adhérence Maçonnerie	NPD*
Dampdoorlaatbaarheid (tabel EN1745) / Perméabilité à la vapeur	05/10

(*) No Performance Determined