

Gevelsteen Oud Rumbeke – getrommeld

Brique de façade Oud Rumbeke - Vieillie

Omschrijving

“Oud Rumbeke” is een baksteen uit gebakken aarde voor decoratief metselwerk volgens NBN EN 771-1. “Oud Rumbeke” is een strengperssteen van het formaat Module 50 die na het bakken getrommeld wordt. Zo krijgt de gevelsteen een rustiek uitzicht met traditionele rode kleurnuances. De “Oud Rumbeke”-gevelsteen is een verbluffend mooi alternatief voor een echte oude recuperatiesteen. De gevelsteen heeft een perforatie van maximaal 20% en is samengesteld uit leperiaanse klei, afmageringsproducten en additieven die het bakproces en de eindeigenschappen positief beïnvloeden.

Description

“Oud Rumbeke” est un brique de façade en terre cuite pour la maçonnerie non-décorative selon les normes EN 771-1. La brique « Oud Rumbeke » est une brique en Module 50 qui est vieillie après la cuisson. Comme ça, la brique obtient une physique rustique avec des nuances rouges traditionnelles. La « Oud Rumbeke » est un alternatif phénoménal pour une vraie vieille brique. Oud Rumbeke a une perforation d’au maximum 20% et est composée d’argile d’Ypres, des additions d’amaigrissants et des additifs qui influencent le processus de cuisson en vue d’améliorer les caractéristiques du produit fini.

Bestektekst

Getrommelde gevelsteen in formaat Module 50 met maximaal 20% perforatie. Vervaardigd uit leperiaanse klei en bedoeld voor decoratief metselwerk volgens NBN EN 771-1. De strengpers-gevelsteen wordt na de productie getrommeld en heeft het rustieke uitzicht van een recuperatiesteen met traditionele rode kleurnuances.

Caractéristiques

Brique vieillie en Module 50 avec une perforation d’au maximum 20%. Composée d’argile d’Ypres et utilisée pour la maçonnerie non-décorative selon la norme EN 771-1. La brique est vieillie après la cuisson et elle a l’air d’être une brique de récupération avec de nuances de couleurs rouges traditionnelles.

Decoratief metselwerk

De gevelstenen voor decoratief binnen- en buitenmetselwerk worden uit minimum 5 verschillende pakken door elkaar gebruikt voor een optimaal resultaat m.b.t. kleurnuances.

Maçonnerie décorative

Pour un résultat optimal, il faut combiner et mélanger 5 palettes différentes.

Varianten

“Oud Zilverberg” – gevelsteen: formaat Module 50

“Oud Roobaert” – gevelsteen: Waaldikformaat

Variantes

“Oud Zilverberg” – brique de façade: format Module 50

“Oud Roobaert” – brique de façade: format Waaldik

Referenties

Neem contact op via 056/50 98 71 of info@dumoulinbricks.be indien u een “Oud Rumbekke”-project wenst te bezichtigen.

Les références

Veillez contacter le **056/50 98 71** ou info@dumoulinbricks.be si vous souhaitez visualiser un projet "Oud Rumbekke".

Afmetingen en eigenschappen - Dimensions et caractéristiques

Afmetingen / Dimensions	190 x 90 x 50
# per palet / # par palette	884
Tolerantie / Tolérance	T1
Spreiding / Dispersion	R1
Gegarandeerde gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression	30 N/mm ²
Lambdawaarde / valeur Lambda	0,43 W/m.K
Netto droge volumieke massa / Masse volumique sèche nette	1900 kg/m ³
Bruto droge volumieke massa / Masse volumique sèche brute	1550 kg/m ³
Brandgedrag / Résistance au feu	A1
Vorstbestandheid / Résistance au gel	F2
Vrijwillige wateropname / Absorption d'eau	<16%
Hallergetal / Teau initial d'absorption d'eau	IW2
Gehalte actief oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs	S2
Hechtsterkte lijmwerk / adhérence encollage	NPD*
Hechtsterkte metselwerk / adhérence Maçonnerie	NPD*
Dampdoorlaatbaarheid (tabel EN1745) / Perméabilité à la vapeur	05/10

(*) No Performance Determined