

DUB: třídění

AB

ČSN EN 13489 volná třída

Výběr s kombinovanou, pruhovanou a plamenitou texturou, možná nerovnoměrná barva v rámci jednotlivé lamely, možné stínování na několika sousedních lamelách, přítomnost malých, uzavřených suků.



CD

ČSN EN 13489 volná třída

Výběr s kombinovanou, pruhovanou a plamenitou texturou ve větší míře, nerovnoměrnou barvou v rámci jednotlivé lamely, výrazným stínováním na několika sousedních lamelách, hojným počtem suků, někdy i velmi velkých rozměrů, často otevřených a vyplněných, s mírnou přítomností vyplněných mezer. Možné stopy po běli.



C

ČSN EN 13489 volná třída

Výběr s kombinovanou, pruhovanou a plamenitou texturou ve větší míře, přítomností nerovnoměrné barvy v rámci jednotlivé lamely, výrazným stínováním na několika sousedních lamelách, přítomností suků, někdy i velmi velkých rozměrů, uzavřených a někdy i otevřených a vyplněných, a s vyplněnými mezerami.



D

ČSN EN 13489 volná třída

Třída charakterizovaná smíšenou strukturou vláken, převážně plamennou, nerovnoměrným zabarvením v rámci jednotlivého prkna, výrazným stínováním na více prknech vedle sebe, hojným výskytem suků, někdy velmi velkých, často otevřených a zatmelených, hojnou přítomností zatmelených trhlin. Možné stopy bělového dřeva.



ABC

ČSN EN 13489 volná třída

Výběr s kombinovanou, pruhovanou a plamenitou texturou, možnou nerovnoměrnou barvou v rámci jednotlivé lamely, stínováním na několika sousedních lamelách, přítomností uzavřených suků menší velikosti, ale také malých suků, které mohou být otevřené a vyplněné.



Dřevo je přírodní materiál a každý strom má svou jedinečnou strukturu a barevné variace. Fotografie nebo vzorek nikdy plně nezachytí konečný vzhled podlahy. Upozorňujeme, že barva se může změnit při vystavení světlu. Obecně platí, že tmavší druhy dřeva mají tendenci získávat zlatavější tón, zatímco světlejší druhy mohou mírně ztmavnout.

Prkna



Hodnocené znaky – líc prvku	AB	C	CD
Zdravá běl	Dovoluje se do 50 % líce, pokud je rozdělena	Všechny znaky jsou povoleny bez omezení nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.	
Suky (1):			
Zdravé:	≤ 15 mm		
Srostlé:	≤ 6 mm pokud nejsou ve skupinách (2)		
Shnilé:	Nedovolují se		
Žluté zbarvení	Nedovolují se		
Výsušné trhliny	Dovolují se do délky 20 mm na lamelu		
Zárosty kůry	Nedovolují se		
Bleskové trhliny	Nedovolují se		
Pokřivení vláken	Nedovolují se		
Odklon vláken	Dovoluje se bez omezení		
Zdravé jádro	Nedovolují se		
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod)	Dovolují se		
Stopy po prokládání	Nedovolují se		
Dřeňové paprsky	Dovolují se		
Biologické znehodnocení	Nedovolují se	Nedovoluje se, s výjimkou zamodrání a výletových otvorů.	

Skryté části

Všechny znaky jsou povoleny bez omezení nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.

1. Trhliny v sucích a otvory po sucích musí být vyplněny.
2. Suky jsou ve skupinách, pokud vzdálenost mezi nimi, měřená od okraje k okraji, nepřesahuje 30 mm.

Kolekce HERRINGBONE 90° - CHEVRON 45° - CHEVRON 60°

Hodnocené znaky – líc prvku	AB	ABC
Zdravá běl	Dovoluje se do 50 % líce, pokud je rozdělena	Všechny znaky jsou povoleny bez omezení nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.
Suky (1):		
Zdravé:	≤ 15 mm	
Srostlé:	≤ 6 mm pokud nejsou ve skupinách (2)	
Shnilé:	Nedovolují se	
Žluté zbarvení	Nedovolují se	
Výsušné trhliny	Dovolují se do délky 20 mm na lamelu	
Zárosty kůry	Nedovolují se	
Bleskové trhliny	Nedovolují se	
Pokřivení vláken	Nedovolují se	
Odklon vláken	Dovoluje se. bez omezení	
Zdravé jádro	Nedovolují se	
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod)	Dovolují se	
Stopy po prokládání	Nedovolují se	
Dřeňové paprsky	Dovolují se	
Biologické znehodnocení	Nedovolují se	Nedovoluje se, s výjimkou zamodráání a výletových otvorů.

Skryté části

Všechny znaky jsou povoleny bez omezení nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.

1. Trhliny v sucích a otvory po sucích musí být vyplněny.
2. Suky jsou ve skuinách, pokud vzdálenost mezi nimi, měřená od okraje k okraji, nepřesahuje 30 mm.