

Třídění: DUB

dle ČSN EN 13489

Hodnocené znaky – líc prvku	AB	AB/1	ABC C CD D UNICA
Zdravá běl	Nedovolují se	Dovoluje se do 50 % líce, pokud je rozdělena	Všechny znaky jsou povoleny bez omezení nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.
Suky (1): Zdravé: Srostlé: Shnilé:	≤ 8 mm ≤ 2 mm pokud nejsou ve skupinách (2) Nedovolují se	≤ 15 mm ≤ 6 mm pokud nejsou ve skupinách (2) Nedovolují se	
Žluté zbarvení	Nedovolují se	Nedovolují se	
Výsušné trhliny	Nedovolují se	Dovolují se do délky 20 mm na lamelu	
Zárosty kůry	Nedovolují se	Nedovolují se	
Bleskové trhliny	Nedovolují se	Nedovolují se	
Pokřivení vláken	Nedovolují se	Nedovolují se	
Odklon vláken	Dovoluje se bez omezení	Dovoluje se bez omezení	
Zdravé jádro	Nedovolují se	Nedovolují se	
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod)	Mírný rozptyl se dovoluje	Dovolují se	
Stopy po prokládání	Nedovolují se	Nedovolují se	Nedovoluje se, s výjimkou zamodráání a výletových otvorů.
Dřeňové paprsky	Dovolují se	Dovolují se	
Biologické znehodnocení	Nedovolují se	Nedovolují se	

Skryté části

Všechny znaky jsou povoleny bez omezení nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.

1. Trhliny v sucích a otvory po sucích musí být vyplněny.
2. Suky jsou ve skupinách, pokud vzdálenost mezi nimi, měřená od okraje k okraji, nepřesahuje 30 mm.

Dřevo je přírodní materiál a každý strom má svou jedinečnou strukturu a barevné variace. Fotografie nebo vzorek nikdy plně nezachytí konečný vzhled podlahy. Upozorňujeme, že barva se může změnit při vystavení světlu. Obecně platí, že tmavší druhy dřeva mají tendenci získávat zlatavější tón, zatímco světlejší druhy mohou mírně ztmavnout.