

PRESILVA VESTA

Presilva Vesta is een watergedragen en sneldrogend éénpot-systeem (grondverf, voor- en aflak) voor buitentoepassing op houten windveren, boeidelen, gootbetimmering en grof hout in het algemeen. Presilva Vesta is een hoogwaardig hybride verfsysteem dat is samengesteld op basis van alkyd- en acrylaatharsen. Heeft een uitstekende hechting en zeer goede dekking. Presilva Vesta is duurzaam elastisch, heeft een waterafstotende technologie, langdurig kleur en glans behoud en een dusdanig vullend vermogen zodat naden en noesten op geveltimmerwerk er strak en egaal uitzien. Presilva Vesta is gemakkelijk en zelfs in dikke lagen (+ 800 µm) zonder zakkers aan te brengen, droogt snel en biedt een extreem langdurige bescherming. Het product is niet brandbaar en dient vorstvrij te worden opgeslagen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleuren	Standaard leverbaar in vrijwel alle dekkende kleuren.
Glans	Zijdeglans en glans.
Verpakkingseenheid	Leverbaar in 1 en 3 liter verpakkingen.
Theoretisch rendement	Ca. 10 m ² /l. bij 100 µm natte laagdikte.
Soortelijk gewicht	1.05 – 1.25 kg/l. Afhankelijk van de kleur.
VOS waarde	EU VOS-grenswaarde (cat. A/d): 130 g/l. Dit product bevat: <10g/l. VOS.
Vaste stof gehalte	Ca. 45% in volume. Afhankelijk van de kleur.
Opslag	Geopend tenminste 6 maanden houdbaar, ongeopend 12 maanden houdbaar. In originele en gesloten verpakking bewaren en niet opslaan onder 5°C.

VERWERKING

Applicatie methode	Kwasten en industrieel spuiten.
Verwerkingsvoorwaarden	Presilva Vesta dient bij minimaal 5°C en maximaal 85% R.V. verwerkt te worden waarbij het substraat en de buitentemperatuur minimaal 3°C warmer dient te zijn dan de dauwpunttemperatuur (zie de productpagina op www.presilva.com voor een rekentool). Voor gebruik oproeren en kleur controleren. Niet in de volle zon aanbrengen.
Voorbehandeling	De ondergrond dient intact, schoon, droog, geschuurd en vetvrij te zijn. Het houtvochtgehalte dient tussen de 10% en 15% te zijn. Nieuw hout in de nerfrichting licht schuren. Alle verbindingen dienen dicht te zijn. Bij oude verflagen dienen loszittende delen tot op het gezonde hout verwijderd te worden. Vergrijsd hout volledig wegschuren tot het gezonde hout weer zichtbaar is. Grote reparaties uitvoeren met acrylplamuur (binnen) en 2-K epoxy plamuur (buiten) kleinere



Verdunnen

Droogtijd

defecten en noesten dienen te worden dichtgesmeerd met Presilva Vesta. Kopse kanten dienen afgedicht te worden met Presilva Oraseal. Presilva Vesta licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen.

Het product wordt gebruiksklaar geleverd, bij uitzondering verdunnen met maximaal 2% water.

Bij drogingscondities 20°C en 60% RV en een natte laagdikte van 100 µm:

- Stofdroog na ca. 30 min.
- Kleefvrij na ca. 1,5 uur
- Overschilderbaar na ca. 4 uur

Droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren afhankelijk van de houtkwaliteit, natte laagdikte, luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.

Reiniging

Gereedschap direct na gebruik reinigen met schoon water.

Onderhoudstermijn

Seizoensveranderingen en lokale klimatologische omstandigheden zijn van invloed op het onderhoudstermijn. Als het aanbrengen correct en volgens de voorwaarden is uitgevoerd is het opnieuw aanbrengen van Presilva Vesta na 15 jaar aan te raden. Het tussentijds (jaarlijks) reinigen van het oppervlak is noodzakelijk.

Publicatiedatum: 11-07-2023

Revisiedatum: 23-05-2025

OVERIGE INFORMATIE

Zie voor meer informatie www.presilva.com.