

PRESILVA NOVI

Presilva Novi is een watergedragen, glanzend en sneldrogend éénpot-systeem (grondverf, voor- en aflak) voor buitentoepassing op houten ramen, deuren, kozijnen en overige betimmeringen. Het product heeft een zeer hoog laagdikte bereik, is sneldrogend en goed vullend. Presilva Novi is waterafstotend, heeft een extreem goede vloeï en een lange open tijd hetgeen zorgt voor gemakkelijke verwerking en een streeploos eindresultaat. Presilva Novi kenmerkt zich door goede chemicaliën-resistentie, duurzaamheid, duurzame elasticiteit en uitstekend kleur- en glansbehoud. Presilva Novi past volledig in het concept van minder mens- en milieubelastend schilderen. Is geur-arm en niet brandbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleuren	Standaard leverbaar in vrijwel alle dekkende kleuren en de standaard Presilva transparante kleuren.
Glans	Zijdeglans en glans.
Verpakkingseenheid	Leverbaar in 1 en 3 liter verpakkingen. Novi Spray TR is leverbaar in 3, 10 en 20 liter verpakkingen.
Theoretisch rendement	Ca. 22 m ² /l. bij 45 µm natte laagdikte. Voor Novi Spray TR: Ca. 5 m ² /l. bij 80 µm droge laagdikte.
Soortelijk gewicht	1.05 – 1.20 kg/l. Afhankelijk van de kleur.
VOS waarde	EU VOS-grenswaarde (cat. A/d): 130 g/l. Dit product bevat: <10g/l VOS.
Vaste stof gehalte	Ca. 45% in volume. Afhankelijk van de kleur.
Opslag	Geopend tenminste 6 maanden houdbaar, ongeopend 12 maanden houdbaar. In originele en gesloten verpakking bewaren en niet opslaan onder 5°C.

VERWERKING

Applicatie methode	Kwasten, rollen en spuiten (professional).
Verwerkingsvoorwaarden	Presilva Novi dient bij minimaal 5°C en maximaal 85% R.V. verwerkt te worden waarbij het substraat en de buitentemperatuur minimaal 3°C warmer dient te zijn dan de dauwpunttemperatuur (zie de productpagina op www.presilva.com voor een rekentool). Voor gebruik oproeren en kleur controleren. Niet in de volle zon aanbrengen.
Voorbehandeling	De ondergrond dient intact, schoon, droog, geschuurd en vetvrij te zijn. Het houtvochtgehalte dient tussen de 10% en 15% te zijn. Nieuw hout in de nerfrichting licht schuren. Alle verbindingen dienen dicht te zijn en beglazingskit afwaterend en goed hechtend op de ondergrond



Verdunnen

Droogtijd

Reiniging

Onderhoudstermijn

aangebracht te zijn. Bij oude verflagen dienen loszittende delen tot op het gezonde hout verwijderd te worden. Vergrijsd hout volledig wegschuren tot het gezonde hout weer zichtbaar is. Reparaties uitvoeren met acrylplamuur (binnen) en 2-K epoxy plamuur (buiten). Kopse kanten dienen afgedicht te worden met Presilva Oraseal. Presilva Novi licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen.

Het product wordt gebruiksklaar geleverd, bij uitzondering verdunnen met maximaal 2% water.

Bij drogingscondities 20°C en 60% RV en een natte laagdikte van 45 µm:

- Stofdroog na ca. 30 min.
- Kleefvrij na ca. 1,5 uur
- Overschilderbaar na ca. 4 uur

Droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren afhankelijk van de houtkwaliteit, natte laagdikte, luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met schoon water.

Seizoensveranderingen en lokale klimatologische omstandigheden zijn van invloed op het onderhoudstermijn. Als het aanbrengen correct en volgens de voorwaarden is uitgevoerd is het opnieuw aanbrengen van Presilva Novi na 10 jaar aan te raden. Het tussentijds (jaarlijks) reinigen van het oppervlak is noodzakelijk.

Publicatiedatum: 11-07-2023

Revisiedatum: 15-12-2025

OVERIGE INFORMATIE

Zie voor meer informatie www.presilva.com.