

PRESILVA WOODSTAIN ZK

Presilva Woodstain ZK is een zeer transparant, watergedragen, semi-filmvormend houtbeschermingsproduct op basis van gemodificeerde acrylaathars. Speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitentoepassing op niet-maatvast timmerwerk zoals gevelbekleding, houten constructies en rabat. Presilva Woodstain ZK kan zowel met een kwast, roller alsmede industrieel worden aangebracht. De houtstructuur wordt prachtig geaccentueerd. Het product dringt diep in het hout en geeft een fraaie, semi-filmvormende kleuring aan het hout. Door de dunne laag wordt het afwassen van het oppervlak vergemakkelijkt en vuil zal op een gladder oppervlak minder makkelijk kunnen aanhechten. Presilva Woodstain ZK is waterafstotend, geeft niet af en is zowel een grond- als, voor- en aflak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleuren	Leverbaar in vrijwel alle transparante kleuren.
Glans	Zijdeglans en mat.
Verpakkingseenheid	Leverbaar in 1, 3, 10, 20, 600 en 1000 liter verpakkingen.
Theoretisch rendement	Ca. 10 m ² /l. bij 100 g/m ² natte laagdikte.
Soortelijk gewicht	1,03 – 1.05 kg/l. Afhankelijk van de kleur.
VOS waarde	EU VOS-grenswaarde (Cat. A/f): 130 g/l. Dit product bevat: 14,5 g/l VOS.
Vaste stof gehalte	Ca. 30% in massa. Afhankelijk van de kleur.
Opslag	Geopend tenminste 6 maanden houdbaar, ongeopend 12 maanden houdbaar. In originele en gesloten verpakking bewaren en niet opslaan onder 5 °C.

VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten, vacuüm coaten, dompelen, kwasten en rollen.	
Verwerkingsvoorwaarden	Het product dient aangebracht te worden bij minimaal 7 °C, 75% R.V., de omgevings- en substraat temperatuur dient minimaal 3 graden hoger te liggen dan de dauwpunttemperatuur. Voor gebruik oproeren en kleur controleren. Aanbevolen laagdikte:	
	Geschaafd hout	Fijn bezaagd hout
1 ^{ste} laag	120 – 130 g/m ²	140 – 150 g/m ²
2 ^{de} laag	100 – 110 g/m ²	110 – 120 g/m ²
3 ^{de} laag	40 – 50 g/m ²	50 – 60 g/m ²



Het nieuwe
vakmanschap

PRESILVA COATINGS B.V.

DE POL 2A
7581 CZ
LOSSER NL

KVK 87122928
BTW NL864209861B01
IBAN NL29 RABO 0199 1930 10

+31 (0)850 71 28 21
info@presilva.com

presilva.com

Voorbehandeling	Kopse kanten dienen afgedicht te worden met 2 lagen Presilva Oraseal. De niet zichtzijde van het hout dient in de eerste laag mee gespoten te worden. Het houtvochtgehalte dient maximaal 18% te zijn. Onderhoudsschilderwerk over bestaande laag Presilva Woodstain ZK: In geval van onderhoudsschilderwerk dient er minimaal 80 g/m² aangebracht te worden. Nieuw schilderwerk: Het houten oppervlak dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd (tot op het gezonde hout) en ontdaan te zijn van stof en andere onzuiverheden.
Verdunnen	Onderhoudsschilderwerk over bestaande laag Presilva Woodstain ZK: Het houten oppervlak dient schoon, droog, vetvrij, licht geschuurd (korrel P400, met de richting van de houtvezels mee) en ontdaan te zijn van stof en andere onzuiverheden. Presilva Woodstain ZK wordt gebruiksklaar geleverd, bij uitzondering verdunnen met maximaal 2% water.
Droogtijd	Bij drogingscondities 15°C en 60% R.V.: – Stofdroog na ca. 30 min. – Kleefvrij na ca. 1,5 uur – Overschilderbaar na ca. 3 uur – Doordroging na minimaal 38 uur. De droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren afhankelijk van de houtkwaliteit, natte laagdikte, luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.
Reiniging	Gereedschap direct na gebruik reinigen met schoon water.
Onderhoudstermijn	Seizoen verandering en lokale klimatologische omstandigheden zijn van invloed op het onderhoudstermijn. Het tussentijds (jaarlijks) reinigen en inspecteren van het oppervlak is noodzakelijk. Doordat transparante kleuren minder UV-bescherming bieden is het aan te bevelen om iedere 2 jaar één nieuwe laag Presilva Woodstain ZK aan te brengen.

Publicatiedatum: 19-12-2025

Revisiedatum: 19-12-2025

OVERIGE INFORMATIE

Zie voor meer informatie www.presilva.com.