

CC-paisuva tiivistenauha

Elastinen, siisti ja nopeasti asennettava ratkaisu ikkuna-, ovi- ja elementtirakentamisen tiivistykseen.



ProSeam ja 3-C

ProSeam Oy tuo Suomeen ruotsalaisen 3-C Production AB:n monikäyttöisiä ja laadukkaita paisuvia tiivistenaуhoja.

Nauhoja toimitetaan ovi- ja ikkunateollisuuteen, rakennus- ja elementtirakentamiseen sekä hirs- ja puhdistilakohteisiin. Tuote soveltuu sekä korjaus- että uudisrakentamiseen.

CC-paisuva nauha

Hienohuokoisesta, kyllästetystä solumuovista valmistettu nauha puristuu 2–4 mm paksuuteen ja laajenee pakkauksen avaamisen jälkeen 1–3 tunnissa 15-kertaiseksi. Saatavana on useita leveyksiä ja turpoamia. Materiaali on homehtumaton ja hajuton.

Tiivistys syntyy nopeasti ja siististi ilman kuivumisen odottamista. Joustava nauha mahdollistaa myös ikkunan uudelleensäädön tiivisteiden laajennuttua.

Käyttökohteita

Ikkuna- ja oviasennusten karmiliitokset	Betonielementtien välit ja aluset
Melu- ja ääneneristysrakenteet	Kattojen tiivistykset
Jälkiasennukset	Saneeraus- ja uudiskohteet

Asennus lyhyesti

- 1 Puhdista pinnat liasta ja pölystä.
- 2 Avaa pakkaus ja rullaa tarvittava määrä ulos.
- 3 Irrota nauhan suojapaperi.
- 4 Asenna nauha pinnalle ja paina kiinni.
- 5 Aseta nauha tasaisesti ilman kylmäaukkoja.
- 6 Leikkaa nurkat auki.
- 7 Asenna ikkuna paikoilleen.
- 8 Tarvittaessa ruuvaa karmiruuvi nauhan läpi.
- 9 Jatka työskentelyä nauhan laajentuessa.



CC-paisuva tiivistenaуha

3-C PRODUCTION AB

Tekniset tiedot

- Leveydet 20–850 mm, vakiokoot 20–90 mm
- Käyttösauman leveys 5–15 mm
- Esikompr. paksuus 2 mm, laajennettuna 30 mm
- Turpoama 15–60 mm
- Rullan pituudet 5, 10 ja 15 m
- Musta, elastinen uretaanmassa
- Liimapinnalla tai ilman
- Laajenee 15-kertaiseksi
- Sadetiiviys ≥ 600 Pa, luokka 9A
- Ilmanläpäisevyys $a \leq 1,4$ m³/[h·m·(daPa)^{2/3}]
- Vesihöyryn diffuusiokerroin $\mu < 100$
- Lämmönjohtavuus λ 0,033 W/(m K)
- Toiminta-alue -30...+80 °C (ETA)
- UV-suojattu suojakalvolla
- Paloluokitus: DIN 4102-1 B1; EN 13501-1 luokka F
- Ääneneristysominaisuudet jopa 50 dB
- Ei sisällä tai vapauta TR 034:n vaarallisia aineita
- Ei erityisiä suojavarusteita asennuksessa
- Nopea asentaa, ei kuivumisaikaa
- Pakattu vakuumpakkauksiin

Dokumentoitu vaatimustenmukaisuus

Valmistaja 3-C Production AB, Falkenberg, Ruotsi. Tuotekohtaiset asiakirjat on luetteltu tämän kortin lopussa.

ETA-08/0244

ETA-Danmark / EOTA. Suoritusasoarvot perustuvat EAD 320001-00-0605 -asiakirjaan.

EPD NEPD-3349-1983-EN

Riippumattomasti varmennettu. Ilmoitettu käyttöikä 50 vuotta; tuote täyttää vähäpäästöisyysvaatimukset.

REACH, RoHS 3 ja PFAS

REACH-vahvistus: ei tarkoituksella lisättyä eikä $\geq 0,1$ % SVHC-aineita. Lisäksi RoHS 3 -vahvistus ja valmistajan PFAS-vakuutus.



Myynti ja neuvonta

ProSeam Oy · Omenapellontie 7 B 22, 15210 Lahti
044 301 6623 · info@proseam.fi · www.proseam.fi



ProSeam

TIIVISTÄMISEN ASIAANTUNTIJA