

Legierung 0366 (Champagne)

ZUSAMMENSETZUNG:

Au 750 ‰

Ag 40 ‰

Pd 60 ‰

Cu 150 ‰

Farbe: Cielab (SCI, D65, 2°)

L*	83.02
a*	4.79
b*	11.29

Mechanische Eigenschaften

Zustand	Härte HV1
Rohguss	50
Kaltverformt 65%	150

Thermische Behandlungen

	Temperatur [°C]	Zeit [Min]	Schutzgas	Abkühlung
Geglüht	650	30	N ₂ + H ₂	Abschreckung
Härtung	400	30	N ₂ + H ₂	Nicht kritisch

