

RAVAPROOF BASE 460P60 is een APP gemodificeerde bitumineuze onderlaag met een polyestervlies. Het polyestervlies is aan de bovenkant bedekt met bitumen en een webrandfolie. Aan de onderkant blijft de polyester onbedekt. RAVAPROOF BASE 460P60 wordt toegepast als onderlaag is een tweelaags systeem, waarbij de onderlaag mechanisch wordt bevestigd of losgelegd en de toplaag wordt gebrand.

- 2-laags systeem – onderlaag
- Mechanisch bevestigd of losliggend met ballast
- Zeer snel en makkelijk te plaatsen



TOEPASSING

RAVAPROOF BASE 460P60 is de perfecte onderlaag voor een 2-laags mechanisch bevestigd of 2-laags losliggend geballast waterdichtingssysteem. In combinatie met de RAVAPROOF EMERALD 470K14 of RAVAPROOF EMERALD 470K24 toplaag, creëert u een perfect waterdicht plat dak. Bij toepassing van RAVAPROOF BASE 460P60 is er geen volledige hechting met de ondergrond, waardoor de waterdichting bij einde van de levensduur makkelijk verwijderd en gerecycleerd kan worden. Een zeer milieuvriendelijk en duurzaam systeem!

RAVAPROOF BASE 460P60 is een sterk en stabiel membraan, speciaal ontwikkeld voor mechanische bevestiging. Dit membraan kent uitstekende mechanische eigenschappen die nodig zijn in toepassingen waarbij verhoogde scheur- en rekrachten aanwezig zijn. De RAVAPROOF BASE 460P60 vormt de ideale basis voor het vlamlussen van de afwerklaag, waarbij een perfecte en solide hechting ontstaat tussen de twee membranen. Het resultaat is een dikke, homogene en uiterst duurzame waterdichtingslaag.

VOORDELEN

- Snelle en makkelijke verwerking
- Lichtgewicht waterdichtingsmembraan (slecht 2kg/m²)
- Milieuvriendelijk en duurzaam
- Makkelijk te recyclen
- Gebruik minder materiaal door een minder brede overlap van 5 cm
- Geen primer

VERPAKKING EN STOCKAGE

Rolgrootte	15m x 1m
Aantal rollen/pallet	25 rollen/pallet
Rolgewicht	30 kg

- Opslaan op een droge plaats, weg van zonlicht, UV en verwarmingsbronnen.
- Plaats palletten naast elkaar, niet op elkaar.
- Krimpfolie pas openen bij toepassing van de rollen.
- Plaats de rollen, los of op een pallet, steeds rechtopstaand.

CERTIFICATEN

NL-BSB : BD-111-1
 KOMO : CTG-737-1

TECHNISCH DATABLAD

PRODUCT EIGENSCHAPPEN EN 13707 & EN 13969				Type bitumen	APP gemodificeerd bitumen
				Inlage	Polyester
				Afwerking aan bovenzijde	PE wegbrandfolie
				Afwerking aan onderzijde	Polyester
Technische eigenschappen	Methode	Eenheid	Tolerantie	Waarde	
Zichtbare gebreken	EN 1850-1			geen	
Gewicht per m2	EN 1849-1	Kg	(-5; +10)%	2,0	
Lengte	EN 1848-1	m	min(-0,03)	15	
Breedte	EN 1848-1	cm	min(-2)	100	
Rechtheid	EN 1848-1			voldoet	
Waterdichtheid (10kPa)	EN 1928 M1A			voldoet	
Waterdichtheid (60kPa)	EN 1928 M1B			voldoet	
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤	0,3	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (koude buig)	EN 1109	°C	≤	-5	
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	EN 1110	°C	≥	120	
Treksterkte (L/D)	EN 12311-1	N/50mm	±100	600/450	
Rek (L/D)	EN 12311-1	%	±15%	40/40	
Nageldoorscheursterkte	EN 12310-1	N	±30%	150/160	
Brandreactie	EN 11925-2	klasse		F	
Brandwerendheid	ENV 1187-2	klasse		Froof	
Dampdiffusieweerstand	EN 1931		min	20 000	
Gevaarlijke stoffen	...			geen	

Veiligheid en gezondheid: Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en voldoet aan de geldende regelgeving. Lees het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende info.

Kwaliteit en milieu: Ravago Building Solutions besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar producten en aan de impact van haar producten op het milieu. Onze fabrieken zijn gecertificeerd volgens EN ISO 9001 en EN ISO 14001.

Ravago Building Solutions Netherlands B.V.
Leeuwenbrug 105b, 7411 TH Deventer, Nederland
T: +31 570 634 474 | info.rbs.nl@ravago.com
www.ravagobuildingsolutions.com/nl

Ravago Building Solutions Belgium N.V.
Moerenstraat 85a, 2370 Arendonk, België
T: +32 14 672 001 | info.rbs.be@ravago.com
www.ravagobuildingsolutions.com/be