


RAVAPROOF RUBY P4MM is een veelzijdig en betrouwbaar APP gemodificeerd bitumen. Versterkt met een niet-geweven polyester vlies is RAVAPROOF RUBY P4MM een zeer stabiel membraan met uitstekende mechanische eigenschappen. De bovenzijde is afgewerkt met zand en de onderzijde met een wegbrandfolie.

- Kelder en fundering
- APP gemodificeerd bitumen
- Zeer stabiel membraan
- Uitstekende mechanische eigenschappen



TOEPASSING

RAVAPROOF RUBY P4MM kan worden toegepast als een éélaags waterdichtingssysteem voor kelders en funderingen. Dit sterke en betrouwbare membraan wordt aangebracht met de vlam op de ondergrond om een volvlakse hechting te verkrijgen. Gebruik steeds een primer voor het aanbrengen van het membraan.

VOORDELEN

- Sterke en stabiele drager
- Flexibel en makkelijk te installeren membraan, speciaal voor kelders en funderingen
- Sterk en veelzijdig, uitstekend voor complexere toepassingen
- Sterke mechanische eigenschappen
- Betrouwbaar membraan met een lange levensduur

VERPAKKING EN STOCKAGE

Rolgrootte	10m x 1m
Aantal rollen/pallet	25 rollen/pallet
Rolgewicht	57 kg

- Opslaan op een droge plaats, weg van zonlicht, UV en verwarmingsbronnen.
- Plaats palletten naast elkaar, niet op elkaar.
- Krimpfolie pas openen bij toepassing van de rollen.
- Plaats de rollen, los of op een pallet, steeds rechtopstaand.

TECHNISCH DATABLAD

PRODUCT EIGENSCHAPPEN EN 13707 & EN 13969				Type bitumen	APP gemodificeerd bitumen
				Inlage	Polyester
				Afwerking aan bovenzijde	Fijn zand
				Afwerking aan onderzijde	PE wegbrandfolie
Technische eigenschappen	Methode	Eenheid	Tolerantie	Waarde	
Zichtbare gebreken	EN 1850-1			geen	
Nominale dikte	EN 1849-1	mm	(-0,2/+0,5)	4,0	
Lengte	EN 1848-1	m	min(-0,03)	10	
Breedte	EN 1848-1	cm	min(-2)	100	
Rechtheid	EN 1848-1			voldoet	
Waterdichtheid (10kPa)	EN 1928 Mt.A	10kPa		voldoet	
Waterdichtheid (60kPa)	EN 1928 Mt.B	60kPa		voldoet	
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤	0,6	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (koude buig)	EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	-5	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (koude buig) na kunstmatige veroudering	EN 1296/EN 1109	°C		NPD	
Vloeierstand bij verhoogde temperatuur	EN 1110 / ASTM D-5147	°C	≥	110	
Vloeierstand bij verhoogde temperatuur na kunstmatige veroudering	EN 1296/EN 1110	°C		NPD	
Treksterkte (L/D)	EN 12311-1	N/50mm	±20%	600/400	
Rek (L/D)	EN 12311-1	%	±15%	30/30	
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691 Mt.A	mm	min	1000	
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730 Mt.A/Mt.B	kg	min	15	
Afschuifweerstand (overlap)	EN 12317-1	N/50mm	±20%	700	
Peisterkte (overlap)	EN12316-1	N/50mm		NPD	
Nageldoorscheursterkte	EN 12310-1	N		NPD	
Brandreactie	EN 11925-2	klasse		E	
Brandwerendheid	ENV 1187-2	klasse		NPD	
Dampdiffusieweerstand	EN 1931		min	20 000	
Waterdichtheid na rek	EN 13897			NPD	
Wortelwerendheid	EN 13948			NPD	
Weerstand tegen chemicaliën,	EN 1847			NPD	
Gevaarlijke stoffen	...			geen	

Veiligheid en gezondheid: Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en voldoet aan de geldende regelgeving. Lees het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende info.

Kwaliteit en milieu: Ravago Building Solutions besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar producten en aan de impact van haar producten op het milieu. Onze fabrieken zijn gecertificeerd volgens EN ISO 9001 en EN ISO 14001.