

RAVAPROOF STICKY P3MM is een zeer betrouwbaar zelfklevend waterdichtingsmembraan samengesteld uit een elastomeer (SBS) bitumen en een polyester inlage voor een langere levensduur. Door de speciale formulatie biedt RAVAPROOF STICKY P3MM een uitstekende en permanente hechting op de ondergrond.

- 2-laags systeem – onderlaag en/of dampscherm
- Gemakkelijk Peel & Stick design
- Snelle, propere en makkelijke plaatsing
- Bespaar op tijd, kost en werkuren
- Zeer lichte rollen



TOEPASSING

RAVAPROOF STICKY P3MM is de perfecte onderlaag voor een 2-laags gevlamlast waterdichtingssysteem. In combinatie met de RAVAPROOF EMERALD 470K14 of RAVAPROOF EMERALD 470K24 toplaag, creëert u een perfect waterdicht plat dak. RAVAPROOF STICKY P3MM kan ook toegepast worden als dampscherm om de isolatie te beschermen tegen vocht. Gebruik altijd een primer.

Om de RAVAPROOF STICKY P3MM te plaatsen, zorg je eerst dat de rol goed ligt. Dan verwijder je de folie aan de onderkant en kan je het membraan kleven op de dakvloer. Zorg er steeds voor dat er geen luchtbellens ontstaan onder het membraan. Als er zich toch luchtbellens vormen, kan je deze verwijderen door ze naar de zijkant te duwen. Gebruik zeker geen materiaal om het membraan te doorboren. Om de beste resultaten te behalen kan je dit membraan best installeren bij temperaturen boven +10°C. Wanneer het membraan wordt geplaatst bij temperaturen kouder dan 10°C, dien je het membraan eerst voorverwarmen.

VOORDELEN

- Snelle en makkelijke verwerking
- Uitstekende hechting, zowel in de overlappen als op de dakvloer
- Merkbaar sneller geplaatst door de instant hechting
- Vlamvrije toepassing met een makkelijk te verwijderen PP folie aan de onderzijde.

VERPAKKING EN STOCKAGE

Rolgrootte	10m x 1m
Aantal rollen/pallet	25 rollen/pallet
Rolgewicht	31 kg

- Opslaan op een droge plaats, weg van zonlicht, UV en verwarmingsbronnen.
- Plaats palletten naast elkaar, niet op elkaar.
- Krimpfolie pas openen bij toepassing van de rollen.
- Plaats de rollen, los of op een pallet, steeds rechtopstaand.

TECHNISCH DATABLAD

PRODUCT EIGENSCHAPPEN EN 13707 & EN 13969				Type bitumen	SBS gemodificeerd bitumen
				Inlage	Polyester
				Afwerking aan bovenzijde	PE wegbrandfolie
				Afwerking aan onderzijde	Verwijderbare PP folie
Technische eigenschappen	Methode	Eenheid	Tolerantie	Waarde	
Zichtbare gebreken	EN 1850-1			geen	
Nominale dikte	EN 1849-1	mm	±0,2	3,0	
Lengte	EN 1848-1	m	min(-0,03)	10	
Breedte	EN 1848-1	cm	min(-2)	100	
Rechtheid	EN 1848-1			voldoet	
Waterdichtheid (10kPa)	EN 1928 M1A			voldoet	
Waterdichtheid – Type A	EN 1928	2kPa		voldoet	
Waterdichtheid – Type T	EN 1928	60kPa		voldoet	
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤	0,6	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (koude buig)	EN 1109	°C	≤	-20	
Flexibiliteit bij lage temperatuur (koude buig) na kunstmatige veroudering	EN 1296/EN 1109	°C		NPD	
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	EN 1110 /	°C	≥	100	
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur na kunstmatige veroudering	EN 1296/EN 1110	°C		NPD	
Treksterkte (L/D)	EN 12311-1	N/50mm	±20%	600/400	
Rek (L/D)	EN 12311-1	%	±20%	35/35	
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691 M1A	mm	min	500	
Weerstand tegen statische belasting M1B	EN 12730 M1A/M1B	kg	min	10	
Afschuifweerstand (overlap)	EN 12317-1	N/50mm		NPD	
Pelsterkte (overlap)	EN12316-1	N/50mm	±30%	30	
Nageldoorscheursterkte	EN 12310-1	N	±20%	160	
Brandreactie	EN 11925-2	klasse		E	
Brandwerendheid	ENV 1187-2	klasse		NPD	
Dampdiffusieweerstand	EN 1931		min	20 000	
Waterdichtheid na rek	EN 13897			NPD	
Wortelwerendheid	EN 13948			NPD	
Gevaarlijke stoffen	...			geen	

Veiligheid en gezondheid: Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en voldoet aan de geldende regelgeving. Lees het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende info.

Kwaliteit en milieu: Ravago Building Solutions besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar producten en aan de impact van haar producten op het milieu. Onze fabrieken zijn gecertificeerd volgens EN ISO 9001 en EN ISO 14001.