



ESACORE AL BC è un pannello sandwich costituito da un'anima di alluminio con struttura a nido d'ape e da due pelli esterne in alluminio rivestite da uno strato di primer atto a favorire l'aggrappo di vernici o colle. Il pannello è idoneo per gli utilizzi ove siano richiesti leggerezza, particolari requisiti di tipo meccanico e buon comportamento al fuoco e fumi.

***ESACORE AL BC** is a sandwich panel consisting of an aluminium honeycomb core and two external skins of primer-treated aluminium layer suitable to be coated with paints or glues. This panel is suitable for applications where lightness, special mechanical properties and good fire/smoke behaviour are required.*

ANIMA / CORE LAYER

Lega di alluminio / *Aluminium alloy serie/series 3000*

Densità nido d'ape/ *Honeycomb core density 56 kg/m³ – 42 kg/m³ – 32 kg/m³*

Dimensione celle H/C / *H/C cells size 1/4" (6,35 mm) – 3/8" (9,52 mm) – 1/2" (12,7 mm)*

PELLI / SKINS

Alluminio lega / *Aluminium alloy:*

- serie 1050 - 3105 con primer su entrambe le facce (produzione standard)
series 1050 - 3105 with primer on both sides (standard production);
- serie 5754 con primer su entrambe le facce (su richiesta)
- *series 5754 with primer on both sides (on request)*

Spessore / *thickness: 0,5 mm – 0,8 mm – 1,00 mm (standard*)*

**Altri spessori sono disponibili su richiesta/ Other thicknesses are available upon request*

SANDWICH

Dimensioni / *sizes: 1000x2000; 1250x2500; 1250x3000; 1500x3000 mm*

Tolleranza dimensioni / *Size tolerance ± 2 mm*

Planarità / *Flatness massimo 3 mm su 2400 mm / maximum 3 mm on 2400 mm*

Spessore nominale / *Nominal thickness da / from 6 mm (min) a / to 60 mm (max)*

Tolleranza spessore / *thickness tolerance ± 0,2 mm*

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA **

Proprietà <i>Property</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Unità di misura <i>UNIT</i>	Spessore <i>Thickness</i>		
			6 mm	15 mm	25 mm
Peso <i>Weight</i>	/	Kg/m ²	3,4	3,9	4,5
Carico massimo a taglio <i>Maximum shear strength</i>	ASTM C393/ C393-16	N/mm ²	0.4 – 0.6		
Freccia a carico massimo <i>Displacement at maximum load</i>		mm	6.5	2.7	1.1
Compressione massimo di piatto <i>Ultimate flatwise compressive stress</i>	ASTM C365	MPa	1.7 – 2.0		
Resistenza alla trazione di piatto <i>Flatwise tensile strength</i>	ASTM C297/ C297M-16	MPa	0.3 – 0.5		

****Valori rilevati su pannello sandwich come sotto descritto/ values measured on sandwich panels as below described:**

Dimensione cella H/C / *H/C Cell size*: 1,4" (6,35 mm)

Spessore delle pelli di alluminio / *Aluminium skins thickness*: 0,5/0.5 mm

LAVORAZIONE / MACHINING

ESACORE AL BC può essere lavorato con le normali attrezzature idonee al taglio e alla foratura degli elementi in alluminio (e le sue leghe). Elementi piani o curvati possono essere facilmente ottenuti a partire dal pannello applicando la tecnica del "taglia e piega". Prima di eseguire le operazioni di finitura superficiale delle pelli (verniciatura o incollaggi di rivestimenti decorativi), si deve porre particolare attenzione nel rimuovere ogni traccia di residui di lavorazione (grasso, polvere, ecc...) che possano pregiudicare il buon esito della lavorazione di finitura.

ESACORE AL BC can be machined using conventional tools and procedure for cutting and drilling aluminium (and its alloys) elements. The 'cut and fold' technique can be applied (on the raw panel) to produce curved or bended parts. Before starting finishing operations on the skins (painting or gluing), particular care should be taken to remove from its surface any working residuals traces that may compromise the successful outcome of the finishing operation.

STOCCAGGIO e TRASPORTO / STORAGE and TRANSPORT

Puoi trovare informazioni nella sezione documenti sul nostro sito web

www.abetlaminati.com/documenti "Accorgimenti generali per trasporto, stoccaggio e utilizzo dei materiali Abet Laminati"

You can find information in the documents section on our website

www.abetlaminati.com/documenti "General recommendations for transport, storage and use of Abet Laminati materials"

COMPORAMENTO AL FUOCO / FIRE PROPERTIES

Comportamento al fuoco <i>Fire properties</i>	Convenzioni e Standard <i>Conventions and standard</i>	Settore <i>Sector</i>
A2-s1,d0	EN 13501-1	Edilizia <i>Building</i>
Limitata capacità di propagazione fiamma <i>Low flame spread</i>	IMO MED Mod. B + D	Navale <i>Marine</i>

N.B.:i dati sopra riportati sono al meglio delle nostre conoscenze e sono destinati a fornire informazioni sui nostri prodotti e le loro potenziali applicazioni. Nessuna garanzia è data o implicita in relazione a determinate proprietà dei prodotti o alla loro idoneità per una particolare applicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza ulteriore avviso. Garantiamo una qualità del prodotto impeccabile secondo le nostre condizioni di vendita.

N.B.: The above data are to the best of our knowledge and are intended to give information about our products and their potential applications. No warranty is given or implied in respect of certain properties of the products or their suitability for a particular application. We reserve the right for technical changes without further notice. We guarantee impeccable product quality under our terms of sale.