

Fiche Technique



Brique Flexiterre 30.15.10 Stabilisée

30x15x10 cm

site de fabrication: Graulhet-81

référence: BFX22_2025-02-14

Caractéristiques Techniques



ref produit : BFX22

Pose en panneresse - épaisseur mur = 14,5 cm

Pose en boutisse - épaisseur mur = 30 cm

Conditionnement

Masse (kg)	8,3
Nbre de produits au m²	30
Nbre de produits par palette	100

Conditions à remplir

Spécifications			Méthodes d'essai	
Caractéristiques géométriques	Longueur (mm)	300	ref norme de contrôle /mesure XP P 13-901 V 2022	± 3 mm
	Largeur (mm)	145		± 3 mm
	Hauteur (mm)	100		± 3 mm
Teneur en eau maximale sortie d'usine				8%
Catégorie masse volumique apparente sèche				Mv1,9 (<2)
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau			méthode coupelle humide	6,5
Durabilité gel/dégel			XP P 13-901	Non concerné
Catégorie de résistance à l'abrasion			XP P 13-901	Ab1 (≤ 0,14g/cm²)
Dureté de contact				< 20 mm à 2,5J

Performances techniques

Classe minimum de résistance à la compression		RC2
Résistance minimum garantie		2 MPa

Performance feu

Réaction au Feu	Euroclasse	A1

Produits complémentaires

Mortier d'argile (ABTC01)	
Mortier performanciel M2,5 (ABTC02)	
Tierafix 2,5L (ABTC04)	
Tierafix 5L (ABTC05)	
Tierafix 10L (ABTC06)	
Mineralisant 5 L (ABCT07) ; 10 L (ABT08)	

Descriptif

- Brique comprimée Terre Crue montée au mortier Sable/Chaux

Référentiel Mise en Œuvre et Domaine d'Emploi

- Usage en cloison intérieure (non structurale ; non porteuse) / montage suivant le guide de bonnes pratiques
- Classe d'exposition maçonnerie : MX1
- Classe d'exposition à l'eau des locaux EA,EB,EB+en privatif