

ARIES

CAFÉ / GRIS
MÁRMOL BRILLANTE*

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO



RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

35X35



Piso



Muro



Interior



Exterior



Fachada



Regadera



Antiderrapante



DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---------------------------|
| Cuerpo | Cerámico |
| Absorción de agua | 3 - 7% |
| Variación de tono | IV (alta) |
| Resistencia al craquelado | Resiste |
| Boquilla mínima | 5 mm |
| Resistencia al desgaste (PEI): Café / Gris | III (media) |
| Resistencia al ataque químico | Resiste |
| Resistencia a manchas | Resiste |
| Módulo de ruptura | > 250 kgf/cm ² |
| Dureza del vidriado | 5 |
| Resistencia al choque térmico | Resiste |

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx



*Azulejo 100% cerámico con acabado / apariencia tipo mármol