


FICHE TECHNIQUE



CARBOGLASS®

POLYCARBONATE 6MM



Nom du produit	CARBOGLASS
Matière	Polycarbonate
Structure	DOUBLE PAROIS
Largeur	980mm
Longueurs disponibles	2000mm
Epaisseur	6mm
Poids nominal	0.9 à 1.3 kg/m ²
Isolation thermique ASTM C177	3.6 W/m ² .°C
Isolation Acoustique DIN 52210	18 Db
Transmission lumineuse % ASTM D 1003	80
Facteur solaire	0.75
Facteur d'ombre	0.88
Température d'utilisation permanente	-25°C à +85°C
Température d'utilisation à courte durée	-40°C à +120°C
Coefficient de dilatation	6.65.10 ⁻⁵ m/(m.°C)
Coefficient de dilatation	B-S1,d0 (Norme NF EN 13501-1)
Résistance à l'impact ASTM D 5628	2.1 J
Rayon de cintrage (minimum)	1 050mm
Origine	UE
Garantie	10 ans
*Tolérances dimensionnelles : Epaisseur +/- 5% - Long/Larg +/- 5mm - Poids +/-10%	