

RC INTRALIME F

KALKGEBONDEN FIJNE EN DAMP-OPEN AFWERKPLEISTER VOOR GLADDE AFWERKING

Pleisters op kalkbasis



VOORDELEN VAN RC INTRALIME F

- ✓ Damp-open
- ✓ Witte kleur
- ✓ Eurobrandklasse A1
- ✓ Manuele of machinale verwerking
- ✓ Eenvoudig verwerkbaar met laagdiktes van 1 tot 4 mm

Beschrijving

RC INTRALIME F is een fijne afwerkingspleister voor een gladde afwerking op basis van kalk, gemicroniseerde kalksteenaggregaten en specifieke additieven die de verwerkbaarheid en hechting op de ondergrond verbeteren. De pleister is te plaatsen met laagdiktes van 1 tot 4 mm. Met twee of meerdere lagen kan men alle oneffenheden wegwerken en een gladde afwerking bekomen om nadien verder te decoreren.

Toepassingsgebied

RC INTRALIME F wordt gebruikt om de grondpleister RC INTRALIME G en om diverse kalkpleisters te egaliseren en glad af te werken. Het product is ook geschikt om direct te pleisteren op gipsplaten, blokken, platen of cellenbetonpanelen.

RC INTRALIME F mag nooit worden aangebracht op externe, onstabiele en inconsistente ondergronden of ondergronden die zijn behandeld met lossende of waterafstotende middelen. Niet gebruiken op muren die onderhevig zijn aan vocht of capillair optrekkend vocht. In dit geval de muren eerst injecteren tegen opstijgend vocht met een product zoals RC DRYGEL 80.

Ondergrond

- Oppervlakken en bouwelementen die niet bepleisterd worden, moeten worden afgeschermd.
- De ondergrond moet draagkrachtig, droog, vlak, vet- en stofvrij zijn en mag geen elementen of stoffen bevatten die de hechting doen afnemen zoals ontkistingsolie of hydrofuges.
- Op poreuze ondergronden moet geen primer aangebracht worden.
- Bij het aanbrengen van RC INTRALIME F op gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld beton of een afwerklaag op cementbasis, wordt een specifieke primer zoals RC ACRYPLAST aanbevolen om de grip op de muur te vergroten.
- De ondergrond steeds voornatten.

Gebruiksaanwijzing

Aanmaken van de mortel

Manuele verwerking: met de hand of met een elektrische mixer op lage snelheid. De inhoud van de zak (25 kg) mengen met 13 tot 15 liter water tot men een homogene en klontervrije massa bekomt. Enkel zuiver water gebruiken en geen andere stoffen toevoegen. Laat het mengsel 5 minuten rusten om klontervorming te voorkomen en meng opnieuw voor gebruik. Het gemengde product is ongeveer 100 tot 120 minuten bruikbaar.

Manueel aanbrengen van de mortel

Breng de afwerkpleister horizontaal en verticaal aan met een vlakspaan en zorg ervoor dat deze gelijkmatig wordt verdeeld en eventuele lichte oneffenheden van de ondergrond gelijkmatig worden gladgestreken, totdat het gewenste uiterlijk verkregen wordt.

Het product is toepasbaar vanaf minimaal 1 mm tot maximaal 4 mm per laag. Wacht 30 tot 60 minuten voor de volgende laag aan te brengen. Laten drogen en eventuele oneffenheden in de mortel wegschuren en stof verwijderen met een vochtige doek.

Machinaal aanbrengen van de mortel

Intralime F kan ook aangebracht worden door middel van een airless. Volgende toestellen werden getest en goedgekeurd:

GRACO T-Max 6912 – airless mode

18 meter slang (10 meter 1", 5 meter 1" en 3 meter 3/4")

Lance gun, Geen filter in het pistool

Spuittip: HDA555 of HDA561

<https://www.graco.com/gb/en/contractor/product/17x986.html>

Mark X HD 3in1 Ironman

15 meter 1/2", 3 meter 3/8"

Inline texture gun

200 bar druk tot max

Spuittip: HDA 541

<https://www.graco.com/gb/en/contractor/product/17h897.html>

Verbruik

1 kg/m²/mm dikte. Om de exacte hoeveelheid benodigde materialen te bepalen eerst een test uitvoeren.

Technische karakteristieken

Uitzicht	Poeder	
Kleur	Wit	
Soortelijk gewicht	~ 900 kg/m ³	EN 1015-10
Druksterkte	5,0 N/mm ²	EN 13279-2
Korrelgrootte	≤ 150 µm	
Buigsterkte	2,0 N/mm ²	EN 13279-2
Verwerkingstijd	100 - 120 minuten	
Initiële uithardingstijd	90 - 100 minuten	EN 13279-2
Waterdampdiffusieweerstand (µ-waarde)	10	
Brandreactie	Klasse A1, ontbrandbaar	EN 13501-1
Mengverhouding	1 zak + 13-15 liter water	

Veiligheid

Steeds de meest recente veiligheidsfiche raadplegen.

Opmerkingen

- Geen andere producten aan het mengsel toevoegen.
- De temperatuur van de ondergrond en/of de omgeving mag niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
- Verse pleister beschermen tegen vorst en te snelle droging.
- Niet aanbrengen op bevroren, stofferige of onstabiele ondergronden.
- Laagdiktes respecteren van 1 tot 4 mm per laag.
- De ruimtes voldoende verluchten zodoende een goede uitdroging te bekomen.
- Wachten met opschuren na volledige uitdroging van de mortel.

Reiniging gereedschap

Met water, direct na gebruik, voordat de mortel doorgehard is.

Opslag / Houdbaarheid

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking in een droge, vorstvrije ruimte.

Verpakking

Zak van 25 kg op paletten van 50 zakken, beschermd met plastic stretchfolie.

CE-keuring

CE EN 13279-1: Gipskalk, bouwpleister voor binnen gebruik.

Foto's



Wettelijke informatie

De informatie en aanbevelingen in dit document zijn opgesteld in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie, met betrekking tot producten die op correcte wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden, overeenkomstig onze richtlijnen. Aangezien de praktische omstandigheden, materialen en ondergronden per toepassing kunnen verschillen, kan Reynchemie geen garantie bieden met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid van het product voor een specifiek doel. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van voorafgaande testen om de verenigbaarheid van het product met de beoogde toepassing te verifiëren. Alle vermelde waarden en eigenschappen zijn gemiddelde resultaten, bepaald bij 20 °C; redelijke afwijkingen worden aanvaard. Producten die in combinatie met dit product worden gebruikt binnen hetzelfde toepassingssysteem (zoals voorbereidings- of afwerkingsproducten) dienen steeds te worden verwerkt volgens de richtlijnen vermeld in hun respectieve technische fiches. Reynchemie behoudt zich het recht voor om de productsamenstelling of -eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen aanvaardt Reynchemie geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een niet-conforme toepassing van haar producten of uit het niet naleven van de verstrekte richtlijnen. De eigendomsrechten van derden dienen steeds te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de geldende verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen steeds de meest recente versie van het lokale technische informatieblad (TDS) en het veiligheidsinformatieblad (SDS) te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren worden op verzoek verstrekt als ze niet op onze website www.reynchemie.com te vinden zijn. Met het verschijnen van dit document vervallen alle voorgaande versies.