

| Numéro de nuance | 1.4841/314 |
|------------------|----------------|
| Composition | X15CrNiSi25-20 |
| AISI | 314 |
| UNS | S 31400 |
| ANFOR | Z 15 CNS 25-20 |
| BS | 314S25 |
| SEW 470 | 1.4841 |
| PN | H25N20S2 |
| GOST | 20Ch25N20S2 |

Description

Le matériel 1.4841/314 est un acier austénitique, inoxydable et réfractaire en chrome-nickel et convient particulièrement à une utilisation à haute température. En plus d'une très bonne résistance à la corrosion, ce matériau possède une bonne résistance à la calamine jusqu'à une température de 1150°C.

Composition chimique

| Éléments | С | Cr | Mn | Р | S | Si | Ni | N |
|----------|-----|------|-----|-------|-------|-----|------|------|
| Min | | 24,0 | | | | 1,5 | 19,0 | |
| Max | 0.2 | 26.0 | 2.0 | 0.045 | 0,015 | 2.5 | 22.0 | 0.11 |

Propriétés générales

Très bonne résistance à la corrosion Résistance à la calamine jusqu'à ~1120°C à l'air Domaine d'application 900°C - 1120°C

Propriétés générales

bonne aptitude au forgeage bonne aptitude au soudage bonne usinabilité

Propriétés physiques

Densité kg/dm³ 7,9 Conductivité thermique 15 Magnétisabilité - - -

Étendue de la livraison

Notre gamme de produits en 1.4841 comprend des tubes sans soudure ou soudés, des tôles et des accessoires de tuyauterie.

Toutes les données sont fournies à titre indicatif et doivent être vérifiées en fonction du domaine d'application. La société estaro GmbH se réserve la propriété et les droits d'auteur sur ces contenus.





