

ŠPIKOVACÍ OLEJ NA VLNU

TECHNICKÝ LIST

TL 649/2012

Datum vydání: 10.7.2012

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Směs medicínálního oleje a povrchově aktivních látek.

Použití:

ŠPIKOVACÍ OLEJ NA VLNU se používá v textilním průmyslu při zpracování textilních vláken, jako je vlna, PES, PES/ba, směsí, apod. Poskytuje stejnoměrný nános, usnadňuje spřádání vláken, maštění vložky, zabraňuje prášivosti a vzniku statické elektřiny.

Vlastnosti výrobku:

ŠPIKOVACÍ OLEJ NA VLNU je čirá, žlutohnědá kapalina, nízkoviskózní, hustota cca 870 kg/m³. Vodou se emulguje na mléčnou kapalinu. Je neomezeně mísitelný s vodou.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Hustota při 20 °C v kg/m ³	850 až 890
Vzhled	Čirá žlutohnědá kapalina
pH 10% emulze	5 až 9

Fyzikální údaje

Index lomu při 20°: 1,47

Viskozita při 20°C: cca 59 Pa.s

Hustota při 20°C: cca 870 kg/m³

Zpracování výrobku

ŠPIKOVACÍ OLEJ NA VLNU se používá v textilním průmyslu jako špikovací a mastící přípravek pro vložku, česance nebo přízi.

Dávkování: 0,5 – 3,0 % dle použité technologie a strojního zařízení.

Balení, skladování:

ŠPIKOVACÍ OLEJ NA VLNU se dodává v PE sudech 220 l, IBC kontejnerech o objemu 1000 litrů, v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotách nižších než 0 °C, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

ŠPIKOVACÍ OLEJ NA VLNU se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.