

EBOL DEKARB

TECHNICKÝ LIST

TL 364/2004

Datum vydání: 1.12.2004

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Směs povrchově aktivních látek a organických rozpouštědel.

Použití:

Průmyslový prostředek se zvýšenou čisticí schopností pro plochy znečištěné tvrdým černým povlakem karbonu. Přípravek se též používá na odstraňování mastnoty a starých nátěrů z kovových povrchů. Je velmi vhodný na čištění těchto materiálů - slitiny hořčíku, hliník a jeho slitiny, měď a její slitiny, ocel apod. Lze jej výhodně použít na odstraňování uvedených nánosů a nečistot např. z povrchů součástek leteckých a automobilových motorů.

Vlastnosti výrobku:

EBOL DEKARB je nažloutlá kapalina. Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků, benzínu nebo ropných odmašťovacích prostředků a funguje i tam, kde tyto prostředky selhávají. Prostředek neobsahuje fenol, fosfáty a chlorované uhlovodíky.

Přípravek korozně nenapadá ocel, elektron (slitina hořčíku), hliník ani měď a její slitiny.

Parametry:

Znak jakosti	Hodnota
pH vzorku	12,0 až 13,5
Hustota při 20 °C v kg.m ⁻³	min. 1000

Zpracování výrobku:

K čištění a odstraňování nátěrů se používá koncentrovaný přípravek. **Voda se do výrobku přidávat nesmí!** Přidání vody je nežádoucí z důvodů možného korozního napadení čištěných výrobků. Nejvhodnější aplikací je ponor čištěného výrobku nebo materiálu do koncentrovaného přípravku **EBOL DEKARB**. Na doplňování lázně je vhodné mít v rezervě **EBOL DEKARB** v množství cca 25 % celkového objemu lázně.

Balení, skladování:

EBOL DEKARB se dodává v 200 litrových kovových sudech nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava:

EBOL DEKARB se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba a doba použitelnosti:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Doba použitelnosti je 36 měsíců od data vyskladnění. Při skladování je nutné dodržení doporučovaných skladovacích podmínek.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.