

ISOPAL P 150

TECHNICKÝ LIST

Datum vydání: 20.5.2021

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Polyamidový derivát.

Použití:

ISOPAL P 150 je egalizační činidlo pro barvení celulóзовých a lýkových vláken kypovými a přímými barvivy.

Vlastnosti výrobku:

ISOPAL P 150 je jantarově žlutá čirá kapalina neiontového charakteru. S vodou je neomezeně mísitelná. **ISOPAL P 150** je egalizační přípravek, určený speciálně pro barvení bavlněných, lněných a celulóзовých vláken přímými, reaktivními a kypovými barvivy.

ISOPAL P 150 vyhovuje této specifikaci:

Parametr	Specifikace
pH roztoku 10 g/litr	7,0 – 9,0
Hustota 20 °C	1020 kg/m ³
Vzhled vodného roztoku	čirý

Zpracování výrobku:

ISOPAL P 150 se připraví jednoduchým rozmícháním při nízkých otáčkách v měkké vodě při pokojové teplotě.

Může být různé od 0,2 do 2 % z hmotnosti materiálu, pro poměry lázní od 1:10 do 1:20. Nižší dávkování se používá pro intenzivní barvy, zatímco pro brilantní barviva nebo při vysoké afinitě materiálů (např. mercerovaná bavlna) se naopak používá dávkování vyšší.

Způsoby barvení stanovuje výrobce barviv.

Balení, skladování:

ISOPAL P 150 se obvykle dodává v PE sudech o objemu 200 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Doprava:

ISOPAL P 150 se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.