



ESTUCO FINO APLANADO ADHESSTUCO mortero elaborado a base de agregados seleccionados, cemento Portland y aditivos, especial para revestir y proteger fachadas exteriores e interiores en muros y techos. Una sola capa sustituye de manera práctica y efectiva al sistema de rich y emparche. Su fórmula está diseñada para desarrollar acabados muy durables por su excelente resistencia. Basta con mezclarlo con agua para obtener una pasta con excelente trabajabilidad y adhesión que facilita su aplicación y reducen considerablemente el desperdicio.



APLICACIONES

ESTUCO FINO APLANADO ADHESSTUCO es ideal para las siguientes superficies:

- Paredes de block de concreto
- Tabiques y tabicón
- Concreto colado (previamente sellado).



PRESENTACIÓN

Saco de papel de tres capas de 20 kg. Incluye laminación de polietileno para protegerlo de la humedad. Color: Gris. Color: Blanco



RENDIMIENTO

Rinde aproximadamente de 1 a 1.5m² de área sobre block. Este valor es variable ya que depende de la porosidad, la nivelación de la superficie, el correcto junteo del block y las prácticas de instalación.



COMPRESIÓN

Mayor a 20 kg/cm² a 28 días.



MEZCLADO

Para preparar la pasta de ESTUCO FINO APLANADO ADHESSTUCO use de 4 a 4.5 lts de agua potable, no salitrosa y templada por bulto de 20 kg.



MEZCLADO

1. Revise el material en el saco antes de usarlo.
2. Prepare el material pueda usar en un lapso de 1 hora.
3. Utilice entre 4 y 4.5 litros de agua por bulto de 20Kg.
4. Vacíe lentamente el material del saco.
5. Mezcle el material lentamente hasta homogeneizar.
6. No deje porciones secas en el recipiente
7. Con la mezcla preparada ya no agregar más agua, solo mézclela ocasionalmente.



APLICACIÓN

1. ESTUCO FINO APLANADO ADHESSTUCO se puede aplicar de forma manual o con máquina.
2. Humedezca uniformemente la superficie a recubrir.
3. Inicie en la parte superior del muro de manera uniforme
4. Extienda con la llana lisa a un espesor de entre de 3 mm a 4 cm en una sola aplicación , se lanza como reboque.
5. Si desea un acabado texturizado espere entre 4 y 5 horas y aplique una segunda capa con característica texturizante.
6. No utilice ESTUCO FINO APLANADO ADHESSTUCO para resanar agujeros en muros y plafones.



HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- * Una llana lisa rectangular.
- * Una llana de hule-espuma.
- * Una llana lisa de extremos redondos de 40 cm. de largo.
- * Cuchara de albañil.
- * Cubetas limpias (2).
- * Taladro de baja velocidad (500 - 600 RPM), propela y extensión eléctrica.
- * Artesa de madera.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Es necesario que las superficies estén bien fraguadas, niveladas y plomeadas, sin grietas, fisuras o huecos, limpias y libres de polvo, sales, grasas, hielo, aceite, pintura, cal, agentes desmoldantes, membranas de curado y de cualquier otra sustancia que impida una buena adherencia.



TIEMPO DE ALMACENAJE

Los sacos vienen sellados de fábrica y están diseñados para proteger su contenido contra la humedad. Se garantiza por un periodo de 12 meses si se conserva dentro de almacén, en condiciones secas, en su empaque original, cerrado y aislado del suelo.

- Las instrucciones contenidas en la ficha técnica y en empaque del producto son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas. Del mismo modo, las visitas de campo del representante técnico de ventas son con el propósito exclusivo de hacer recomendaciones técnicas y no de supervisión o control de calidad en el sitio de trabajo.
- Se garantiza la calidad de nuestros productos, pero no nos responsabilizamos de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en el envase o en ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.
- Nos comprometemos a reponer el material, cuando se compruebe que esta defectuoso, para hacer efectiva la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha para que sea inspeccionada por personal técnico del fabricante) dentro de los 30 (treinta) días después de la fecha de adquisición.



PRECAUCIÓN.

Al agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de protección para evitar el contacto con la piel y ojos respectivamente. En caso de contacto con piel o después de usarlo, lávese de inmediato con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico. Para evitar la respiración de polvos use una mascarilla apropiada. Evite dejar este producto al alcance de los niños



ELF

Aviso Legal y Propiedad Intelectual

El contenido de esta ficha técnica, incluyendo pero no limitado a información técnica, imágenes, descripciones, y especificaciones de producto, es propiedad exclusiva de Ekamat S.A. de C.V. y está protegido por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor aplicables.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación o uso total o parcial de este documento sin la autorización expresa y por escrito de Ekamat S.A. de C.V. Cualquier uso no autorizado podrá derivar en acciones legales conforme a la normativa vigente.

La información aquí contenida es de carácter informativo y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Ekamat S.A. de C.V. no asume responsabilidad por el uso indebido del producto ni por interpretaciones erróneas de esta ficha técnica. Para obtener permisos de uso o información adicional, favor de contactar a Ekamat S.A. de C.V. a través de sus canales oficiales.

NOTA IMPORTANTE: Para cualquier reclamación es necesario contar con sacos llenos, o abiertos con suficiente material, en que pueda apreciarse el número de lote, y este material se encuentre en buen estado para ser preparado y realizar muestras probatorias en el sitio, con personal técnico de la planta donde se fabrica el material , de otra forma quedará sin efecto cualquier reclamación.