

L'innovation qui protège la planète



naofloor

Guide de gamme



GAMME FINIE

	Naofloor 90	Naofloor 130	Naofloor 170
Épaisseur	14 ou 20 mm	14 ou 20 mm	20 mm
Largeur	90 mm	130 mm	170 mm
Longueur	de 300 à 1200 mm	de 400 à 1800 mm	de 400 à 1800 mm
Chanfreins	Options : 2 chanfreins ou 4 chanfreins		
Choix	3 choix d'aspect : PR, RT1, RT2		
Assemblage des lames en long	Technologie d'assemblage brevetée Blockmoove		
Assemblage des lames en bout	Assemblage en V		
Vieillesse artisanal	Possible 2 options : History ou Century		
Finition	4 gammes : • Vernis Gamme Déco • Huilés Gamme Déco • Huilés Gamme Grand Siècle • Huilés Gamme Vieillie		
Classe d'usage selon NF B53-669	Classe 33		
Rénovabilité selon NF B 53-663	Oui		
Pose	Pose flottante ultra simple et rapide		
Démontable & Réemployable	Oui		
Réutilisable	Oui		
Origine des bois	100 % Bois de France - n°BF003		
Gestion durable et respectueuse de la forêt	Certifié 100 % PEFC - n°10-31-995		
Label	Origine France Garantie		
Fabrication	100 % française		
Traçabilité	Oui		
Garantie	Garantie à vie		

GAMME BRUTE

	Naufloor 90	Naufloor 130	Naufloor 170
Épaisseur	14 ou 20 mm	14 ou 20 mm	20 mm
Largeur	90 mm	130 mm	170 mm
Longueur	de 300 à 1200 mm	de 400 à 1800 mm	de 400 à 1800 mm
Chanfreins	Options : Sans chanfreins, 2 chanfreins ou 4 chanfreins		
Choix	3 choix d'aspect : PR, RT1, RT2		
Assemblage des lames en long	Technologie d'assemblage brevetée Blockmoove		
Assemblage des lames en bout	Assemblage en V		
Vieillesse artisanal	Possible 2 options : History ou Century		
Finition	Finition à appliquer sur chantier		
Classe d'usage selon NF B53-669	Classe 33		
Rénovabilité selon NF B 53-663	Oui		
Pose	Pose flottante ultra simple et rapide		
Démontable & Réemployable	Oui		
Réutilisable	Oui		
Origine des bois	100 % Bois de France - n°BF003		
Gestion durable et respectueuse de la forêt	Certifié PEFC 100% - n°10-31-995		
Label	Origine France Garantie		
Fabrication	100 % française		
Traçabilité	Oui		
Garantie	Garantie à vie		

FINITIONS

VERNIS GAMME DÉCO

Les Clairs



Blanc de Lin



Bois Brut



Naturel

Le Gris



Gris Argent

Les Bruns



Noyer



Havane

HUILÉS GAMME DÉCO

Les Clairs




Blanc Cérusé



Bois Brut



Côte d'Opale



Naturel



Sable

Les Bruns



Antique



Terre d'Ombre

Le Gris



Gris Anthracite

FINITIONS

HUILÉS GAMME GRAND SIÈCLE



Manoir



Belle Époque

HUILÉS GAMME VIEILLIE

Les Clairs



Fleur de Sel




Bois Brut



Earl Grey

Les Bruns



Café



Café Patiné Blanc



Poivre Noir Patiné Blanc

Caractéristiques techniques du parquet Naofloor

TYPE DE PARQUET	PARQUET MASSIF	PARQUET NAOFLOOR (PARQUET MASSIF AVEC ASSEMBLAGE BLOCKMOOVE)
Exigences dimensionnelles	Selon NF EN 13226	Conforme à la norme NF EN 13226
Taux d'humidité	Selon NF EN 13226	9% (+/- 2)
Dureté brinell	Selon NF B 53-669	Classe C (entre 30 N/mm ² et 40 N/mm ²)
Système d'assemblage		Assemblage par verrouillage selon la technologie brevetée Blockmoove
Résistance à la traction du système d'assemblage	Selon NF EN ISO 4918 : 2021 + ISO 24334 : 2014	Conforme aux exigences de la NF DTU 51.11
Système de pose	Selon NF DTU 51.11	Pose flottante sur sous-couche Orsilence selon les prescriptions de la NF DTU 51.11
Condition hygrométrique de l'air ambiant	Selon NF DTU 51.11	Entre 40% et 60%
Conductivité thermique	Selon EN 13226	0,17 W/mK
Résistance au feu	Selon NF EN 14342: 2013	C _{s1} -sl pour un parquet 20 mm D _{s1} -sl pour un parquet 14 mm
Amélioration de l'isolation au bruit de choc	selon NF EN ISO 10140-3 et classification ISO 717-2	ΔL : 19 dB pour un parquet Naofloor 14mm avec la sous-couche Orsilence de 2mm ΔL : 18 dB pour un parquet Naofloor 20mm avec la sous-couche Orsilence de 2mm
Marquage CE	Selon NF EN 14342: 2013	Oui
Dégagement de Formaldéhydes	Selon EN 717-1	E1
Teneur en pentachlorophénol	Selon NF EN 14342: 2013	PCP < ou = 5ppm
Émission de COV	Selon le Décret N°2011-321	Classe A+
Émission CMR* 1&2	Selon ISO 16000	<1µg/m ³
Programme environnemental		Programme environnemental
Labels de fabrication		Origine France Garantie Parquet de France : G33 Bois de France : n°BF003
Classe d'usage	Selon NF B 53-669	Classe 33
Dossier technique FCBA	Évaluation produit par l'Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement	Les essais de caractérisation du parquet Naofloor réalisés par le FCBA, en laboratoire accrédité Cofrac, ont tous été validés.
Rénovabilité	selon NF B 53 -669	R4 pour un parquet en 14mm R8 pour un parquet en 20mm

Le dossier Technique FCBA constitue une évaluation positive en terme d'aptitude à l'usage du système de parquet Naofloor lorsqu'il est mis en œuvre en respectant strictement toutes les prescriptions du DTU 51-11 pour la pose flottante.

*CMR 1&2 : Cancérogènes Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 et 2

Caractéristiques techniques du parquet Naofloor

FINITION VERNIE

Résistance à l'abrasion	Selon NF B 53-669	classe 5 25000 tours - meule CS10
Résistance aux agents chimiques	Selon NF B 53-669 et EN 13442	56/60
Résistance à la rayure	Selon NF B 53-669	140 gf
Résistance au choc	Selon NF B 53-669	250 mm
Résistance à l'action d'une chaise à roulette	Selon NF EN ISO 1918 et NF EN 12529	25 000 tours (roulette de type W)
Rénovation	Dossier technique FCBA	Les conditions de rénovation par ponçage et ré-application de vernis permettent par ailleurs une rénovation complète du système de revêtement vernis. Plusieurs rénovations complètes sont possibles, compte tenu de l'épaisseur au-dessus de la languette.

FINITION HUILÉE

Résistance aux agents chimiques	Selon NF B 53-669	55/60
Résistance à l'action d'une chaise à roulette	Selon NF EN ISO 1918 et NF EN 12529	25 000 tours (roulette de type W)
Rénovation	Dossier technique FCBA	Les conditions de rénovation par ponçage et ré-application de huiles permettent par ailleurs une rénovation complète du système de parquet huilé. Plusieurs rénovations complètes sont possibles, compte tenu de l'épaisseur au-dessus de la languette.

Les essais de caractérisation des finitions huilées du parquet Naofloor réalisés par le FCBA, en laboratoire accrédité Cofrac, ont tous été validés.



fabricant français



Caractéristiques techniques de la sous-couche OrSilence

TYPE DE SOUS-COUCHE	Sous-couche sous parquet liège caoutchouc OrSilence d'épaisseur 2 mm ou 4 mm, constituée de 70% de caoutchouc et de 30% de liège, la sous-couche est fabriquée à partir de granulés de caoutchouc recyclés et recyclables.
Résistance aux écarts de température	De -30°C jusqu'à +80°C
Compatibilité de pose	Compatibilité pour parquet flottant et parquet collé
Compatibilité thermique	0,085 W/Mk (selon NF EN 12667)
Isolation acoustique	Δ_L : 19dB pour un parquet Naofloor 14mm avec la sous-couche Orsilence de 2mm Δ_L : 18dB pour un parquet Naofloor 20mm avec la sous-couche Orsilence de 2mm (selon la classification ISO 717-2)
Émission COV	Classe A+ (selon ISO 16000-9)
Raideur dynamique	Présente une raideur dynamique initiale à 20°C 50%HR sous charge environ 200 kg/m ² : 324 MN/m ³ (selon NF EN 29052-1) ; une raideur dynamique 24h sous charge à 20°C 50%HR sous charge environ 200 kg/m ² : 417 MN/m ³ . (selon NF EN 29052-1)



Le dossier technique réalisé par le FCBA, institut technologique de la filière bois-construction et ameublement, constitue une évaluation positive en termes d'aptitude à l'usage du système de parquet massif Naofloor, lorsqu'il est mis en œuvre en respectant strictement toutes les prescriptions de la norme NF DTU 51-II, notamment les conditions d'hygrométrie de l'air comprises entre 40 % et 60 %, ainsi que les prescriptions des fiches techniques du produit. Les conditions de mise en œuvre sont celles décrites dans la norme NF DTU 51-II pour la pose flottante des parquets. Les conditions de protection, d'entretien et de rénovation des parquets, sont définies dans la norme NF DTU 51-II ainsi que dans le guide d'entretien réalisé par DESCHAUMES