INDEWO®
GRAPHIC

Das Edelholzfurnier wird mit einer speziellen Digitaldrucktechnik mit grafischen Designs bedruckt.



wood vibes
for interior design
europlac.com

europlac®

Digitaldruck

Träger schwer entflammbar möglich



Besonders geeignet für
decke; wand; möbelbau; laden- und messebau

INDEWO®
GRAPHIC

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	P2 Spanplatte	alle verfügbaren Träger, siehe Trägertabelle
Trägerstärke:	18 mm	siehe Trägertabelle
FORMATE		
Formate:	2800 x 2070 mm	siehe Trägertabelle, Sonderformate und Fixmaß möglich
VERLEIMUNG		
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204	D4 nach EN 204
SICHTSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	A	
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europlac.de/individualisierung
Ausführung:	INDEWO® Digitaldruck	www.europlac.com/de/collection/holzarten (indewo-graphic)
RÜCKSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	B	A, C, Papier, Werkswahl siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europlac.de/individualisierung

ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes

ZUSATZINFOS

Die Motive können beliebige Male heute wie in Zukunft reproduziert werden.
Die verwendete Farbe ist lebensmittelecht, temperaturstabil bis 100° C.
Schwer entflammbar möglich: gem. EN 13501-1 vor dem Furnieren, keine Prüfung im Verbund.
Trägerplatten verlieren durch die Veredelung ihre Zulassung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM

Röhr GmbH | Narzissenstraße 5
88069 Tettnang | Deutschland

Tel. +49 7542 93660
info@europlac.com