

europacEDELHOLZ® na MDF

Vysokokvalitná zadyhovaná MDF doska.



europac®

odolnosť voči vlhkosti




vysoká pevnosť



bez obsahu formaldehydu



nosná doska ťažko zápalná



Vhodné najmä pre
strop; stenu; výrobu nábytku; výstavba obchodných
a veľtržných stánkov

europlacEDELHOLZ® na MDF

odporúčané konfigurácie		Individualizácia
NOSIČ		
Nosná doska:	MDF	MDF H (možnosť nosiča odolného voči vlhkosti) / MDF FR (ťažko zápalná) / MDF NAF pozri tabuľku nosných dosiek
Hrúbka nosnej dosky:	18 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2800 x 2070 mm	pozri tabuľku nosných dosiek, špeciálne formáty a presný rozmer možné
LEPENIE		
Lepenie krycej dyhy:	D3 (NAF) podľa EN 204. Skúšobný certifikát pre EI je k dispozícii.	D4 podľa EN 204
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	A-First Quality	A - nadväzujúca kresba 5*, A, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm 1,5 mm, 2,5 mm iné na požiadanie
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
ZADNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	B	A-First Quality A, C, papier, výber z výroby: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm 1,5 mm, 2,5 mm iné na požiadanie
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / EI / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Vďaka homogénnej štruktúre je ideálna na všetky typy spracovania: frézovanie, vŕtanie, hmoždinkovanie, sponkovanie.

Odolnosť voči vlhkosti: Nosič MDF H, MDF NAF

Možná nehorľavosť: Nosič MDF FR: podľa EN 13501-1 pred dyhovaním, bez skúšky v spojení.

Nosiče strácajú schválenie v dôsledku povrchovej úpravy.

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.