


INOIS® Apis

Akustická doska


Akusticky účinná kombinácia sa skladá z netkanej textílie a vysoko kvalitného MDF vzoru dyhovaného ušľachtilým drevom.



tlmiaca zvuk 

digitálna tlač možná 

možný ohňovzdorný nosič 



Vhodné najmä pre
steny; výrobu nábytku; výstavbu obchodných
a veľtržných stánkov

INOIS® Apis

Akustická doska

NOSIČ		Individualizácia
Nosná doska:	MDF E0.5 (v závislosti od kombinácie) s protitahovým papierom	MDF MR/ FR/ NAF
Hrúbka nosnej dosky:	Celková hrúbka cca 19-23 mm (vrátane dyhy)	
FORMÁTY		
Formáty:	674 x 584 mm	
LEPENIE		
Lepenie krycej dyhy:	D3 (NAF) podľa EN 204	D4 podľa EN 204
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	Dub európsky	140 druhov drevín: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Kvalita:	A-First Quality	A - nadväzujúca kresba 5*, A, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	doskový charakter pokojný	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm	drevo z listnatých stromov cca 0,6 mm, drevo z ihličnanov cca 0,9 mm
Povrchová úprava:	prírodný tvrdý vosk	5 ďalších úprav, pozri www.europlac.sk/individualisierung
Vzor:	12 mm MDF príroda, Vzdialenosť 15 mm	
ZADNÁ STRANA		
Zadná strana:	filc čierny 10 mm (ťažko zápalný B-s1, d0 možný)	filc sivý

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Absorpcia zvuku: Skúška podľa normy EN 11654 trieda D
 Ťažko zápalný nosič možný: podľa EN 13501-1 pred dyhovaním, bez skúšky v spojení.
 Nosiče strácajú schválenie z dôvodu povrchovej úpravy.

Individuálny dizajn a zdokonalenie prostredníctvom digitálnej tlače INDEWO, linolea, kovových vrstvených materiálov, textílií atď.

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.

INOIS® Apis


Akustická doska

VÝSLEDKY MERANIA KOEFICIENTU ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI


Opis a meranie absorpcie zvuku vo zvukových miestnostiach. Metóda skúšania v súlade s STN EN ISO 354: 2004.

Skušobné teleso: INOIS® Apis na 10 mm vláknej doske **na drevenej podkonštrukcii rám 72 mm bez izolácie.**

Skušobné teleso: INOIS® Apis na 10 mm vláknej doske **na drevenej podkonštrukcii rám 72 mm a izolácia 50 mm.**



INOIS®APIS			INOIS®APIS	
Výška konštrukcie 72/0 MM			Výška konštrukcie 72/50 MM	
Frekvencie . f [Hz]	Tercle . α_s [-]	Oktávy . α_p [-]	Tercle . α_s [-]	Oktávy . α_p [-]
50	0,02	0,00	0,03	0,10
63	0,00		0,07	
80	0,03		0,20	
100	0,10	0,15	0,35	0,45
125	0,13		0,47	
160	0,22		0,59	
200	0,35	0,55	0,82	0,90
250	0,52		0,95	
315	0,78		0,87	
400	0,90	0,90	0,88	0,85
500	0,96		0,86	
630	0,91		0,79	
800	0,70	0,60	0,71	0,65
1000	0,61		0,64	
1250	0,52		0,55	
1600	0,41	0,35	0,51	0,45
2000	0,34		0,45	
2500	0,34		0,43	
3150	0,36	0,35	0,40	0,40
4000	0,36		0,39	
5000	0,34		0,37	
α_w *	0,45		0,50	
NRC **	0,60		0,75	
SAA ***	0,61		0,71	



* Vážený činiteľ zvukovej pohltivosti podľa normy EN ISO 11654:2001.

** Priemerná hodnota zvukovej pohltivosti jednej tretiny oktávy hodnôt 250, 500, 1000, 2000 (zaokrúhlené na 0,05).

*** Aritmetická priemerná hodnota zvukovej pohltivosti pre všetky hodnoty jednej tretiny oktávy od 200 do 2 500 Hz (zaokrúhlené na 0,01)