

eurolac®

eurolacEDELHOLZ® auf Leichtbauplatte


Leichtspanplatten mit Edelholz furniert.



geringes Gewicht



Digitaldruck möglich



Besonders geeignet für
decke; wand; möbelbau; laden- und messebau; fahrzeugausbau

europlacEDELHOLZ® auf Leichtbauplatte

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	Leichtbauplatte	Leichtspan
Trägerstärke:	49 mm	auf Anfrage
FORMATE		
Formate:	2800 x 2070 mm	Sonderformate und Fixmaß möglich
VERLEIMUNG		
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204	D4 nach EN 204
SICHTSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europlac.de/individualisierung
RÜCKSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	B	A-First Quality, A, C, Papier, Werkswahl
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europlac.de/individualisierung

ZERTIFIKATE

FSC® / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM