


FIREPLAC® INDEWO

Nosičom je minerálna doska FIREPLAC® v spojení s dyhou z pravého dreva a digitálnou potlačou INDEWO®





nízka hmotnosť 

nehorľavosť 

nízkoprašné spracovanie 

digitálna tlač možná 

dlhá životnosť nástrojov 



Vhodné najmä pre
strop; stena; výroba nábytku; výstavba obchodných
a veľtržných stánkov

FIREPLAC® INDEWO

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	Nosná doska z vermiculitu	
Hrúbka nosnej dosky:	19 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2500 x 1250 mm	pozri tabuľku nosných dosiek, presný rozmer možný
LEPENIE		
Lepenie:	Lepidlo na báze močoviny (NAF)	
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	výhradne dub európsky (testovaný v spojení)	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung (bez testovania v spojení)
Kvalita:	A	A-nadväzujúca kresba 5*, A-First Quality, B, C: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Triedenie:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,35 mm podľa AgP	
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Vyhotovenie:	INDEWO® Digitálna tlač	
ZADNÁ STRANA		
Dyha:	výhradne dub európsky (testovaný v spojení)	140 druhov drevín pozri: www.europlac.sk/individualisierung (bez testovania v spojení)
Kvalita:	B	A-First Quality A, C, papier, výber z výroby: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri: www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,35 mm	
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung

CERTIFIKÁTY

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Môže sa dodať aj BEZ OSVEDČENIA O TESTOVANÍ. Prípadné aplikovanie musí skontrolovať zákazník v súlade s MBO a LBO alebo podľa odporúčaní. Chceli by sme upozorniť, že všetky A-produkty, ktoré sú pokryté nátermi a nie sú testované v zloženom stave, strácajú svoje schválenie.

Nehorľavé podľa EN 13501 A2-s1, d0 v spojení E1, podľa klasifikačnej správy B16342.

ZÁKLADNÁ DOSKA FIREPLAC®A2: FIREPLAC® S750 A1, S850 A1, S950 A1

	FIREPLAC® S750 A1	FIREPLAC® S850 A1	FIREPLAC® S950 A1
Hustota 19mm* (+/-5%):	750kg/m ³	850kg/m ³	950kg/m ³
Hrúbková tolerancia:	+/-0,3mm	+/-0,3mm	+/-0,3mm
Pevnosť v ohybe(DIN 52362)*:	8-12mm: 4,0 N/mm ² 16-16mm: 4,5 N/mm ² 22-25 mm: 5,0 N/mm ²	6,0 N/mm ²	7,0 N/mm ²
Priečna pevnosť v ťahu (DIN52365)*:	8-12mm: 0,4 N/mm ² 16-22mm: 0,45 N/mm ² 25 mm: 0,4 N/mm ²	0,5 N/mm ²	0,6 N/mm ²
Pevnosť v ťahu:	0,45 N/mm ²	0,7 N/mm ²	0,7 N/mm ²
Pevnosť v tlaku (DIN53454):	8,0 N/mm ²	10,0 N/mm ²	10,0 N/mm ²
Pevnosť vytrhnutia skrutky(4,2 mm skrut.)	25 N/mm ²	30 N/mm ²	35 N/mm ²
Zostatková vlhkosť(zo závodu)	2-6%	2-6%	2-6%

*=priemerná hodnota zo závodu

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.