

FIREPLAC® SE


FIREPLAC® SE pozostáva z ťažko zápalnej drevotrieskovej dosky dyhovanej 0,6 mm dubovým drevom a následne lakovanej UV lakom.



nosná doska ťažko zápalná



chemická odolnosť



Vhodné najmä pre
strop; steny; výrobu nábytku; protipožiarne dvere

FIREPLAC® SE

NOSIČ	odporúčané konfigurácie	Individualizácia
Nosná doska:	Drevotriesková doska ťažko zápalná	
Hrúbka nosnej dosky:	19 mm	pozri tabuľku nosných dosiek
FORMÁTY		
Formáty:	2800 x 2070 mm	Presný rozmer možný
LEPENIE		
Lepenie:		
PREDNÁ STRANA		
Dyha:	výhradne dub európsky (certifikát)	
Kvalita:	A-First Quality	A-nadväzujúca kresba 5*, A, B, C
Triedenia:	pásik až malý fláder	2 ďalšie triedenia: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm (certifikát)	
Povrchová opracovanie:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Povrchová úprava:	UV lak matný	5 ďalších úprav, pozri www.europlac.sk/individualisierung
ZADNÁ STRANA		
Dyha:	výhradne dub európsky (certifikát)	
Kvalita:	B	A-First Quality A, C, papier, výber z výroby: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Spôsob spájania:	dyha skladaná	6 ďalších druhov spájania: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Hrúbka dyhy:	cca 0,6 mm (certifikát)	
Povrchová úprava:	bez povrchovej úpravy (zrno 120)	ďalšie opracovanie: pozri www.europlac.sk/individualisierung
Povrchová úprava:	UV lak matný	5 ďalších úprav, pozri www.europlac.sk/individualisierung
CERTIFIKÁTY		
FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Certifikát v závislosti od druhu produktu.		
DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE		
Ťažko zápalné v spojení, testované podľa EN 13501-1:2019, testovanie vrátane povrchovej úpravy a voliteľne dyhovaných hrán s hrúbkou 0,5 mm. Klasifikácia: C-s2, d0.		

VARIANTY

Konečná hrúbka ca.	Štandardné formáty	Klasifikácia	Klasifikačné zaradenie
17mm	2800x2070mm	C-s2, d0	FIRES-CR-161-24-AUPS
19mm	2800x2070mm	C-sl, d0	FIRES-CR-161-24-AUPS
29mm	2655x2100mm	B-sl, d0	PK-18-090

Poznámka: Upozorňujeme, že drevo je prírodný produkt. Nepravidelnosti vo farbe a štruktúre sú prirodzenou vlastnosťou a vo všeobecnosti sú žiaduce. Prosím, berte na vedomie, že vzorky a vyobrazenia týkajúce sa farby a štruktúry majú slúžiť len ako pomôcka.
