


Ceram Alfa 15 mm



Ceram Alfa 15 mm



60 x 60

TEKNISET TIEDOT

	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Vedenimukyky	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,05% Bla UGL
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 54 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (yli 7,5 mm) ≥ 700 N (alle 7,5 mm)	≥ 5500 N (15 mm)
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 116 mm ³
Liukuestearvo	DIN 51130 DIN 51097		R9
Jäädytyssulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	ULA
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	kestää
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	UB min.	kestää
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.3	5