

newChapter. rock



GRAMATURA WEIGHT GEWICHT	380 gr/m ²
SZEROKOŚĆ WIDTH BREITE	min. 140 cm
SKŁAD COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG	100% PES

ATEST CERTIFICATE ZULASSUNG	METODA BADANIA TEST METHOD TEST METHODE	WYNIK TESTU TEST RESULT WERT	KATEGORIA CATEGORY KATEGORIE
 Odporność na ścieranie Abrasion resistance Abnutzungswiderstand	Test Martindale EN ISO 12947-2	>25 000	B
 Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance Pilling-Resistenz	EN ISO 12945-2 7000 cycles	5	A
 Odporność na tarcie Rubbing fastness Reibechtheit	ISO 105-X12	suche dry trocken: 4-5 mokre wet nass: 4-5	A\A
 Odporność wybarwień na światło Colour fastness to light Farbechtheit gegenüber Licht	ISO 105-B02	jasne kolory light colors bunte Farben: 6 ciemne kolory dark colors dunkle Farben: 6	B\B
Sposób konserwacji Care lab elling Pflegekennzeichnung			

Discover Fabrics Designed to Begin Your newChapter.

PL Przedstawione dane są wynikami dostarczonymi przez uprawnione instytucje badawcze. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. **EN** The data presented are the results provided by authorised research institutions. The effect of pilling and fabric fuzzing is natural and cannot be completely eliminated. For technological reasons, variations in fabric shades between production runs are possible. **DE** Bei den vorgelegten Daten handelt es sich um die Ergebnisse autorisierter Forschungseinrichtungen. Der Effekt der Pillingbildung und des Ausfransens des Gewebes ist natürlich und kann nicht vollständig eliminiert werden. Aus technologischen Gründen sind Abweichungen im Farbton des Gewebes zwischen den Produktionschargen zulässig.



T: +48 61 818 15 50
E: office@jadfabrics.pl

www.jadfabrics.pl

JAD FABRICS