Rezyklierbares Spezialpapier

Wo Design auf Langlebigkeit trifft: lahnur® vereint ästhetische Raffinesse mit robuster Funktionalität. Vollständig rezyklierbar, reißfest und feuchtigkeitsbeständig – ideal für Hangtags, Booklets und hochwertige Druckprodukte.

lahnur®			330.110	330.150	330.200
Parameter	**Prüfvorschrift**	**Einheit**	**Mittelwert**		
Flächenbezogene Masse	DIN EN ISO 536	g/m²	110	150	200
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	160	200	265
Bruchwiderstand längs	DIN EN ISO 1924-2	N/15mm	75	104	160
Bruchwiderstand quer	DIN EN ISO 1924-2	N/15mm	58	72	112
Bruchdehnung längs	DIN EN ISO 1924-2	%	4,8	5,3	5,4
Bruchdehnung quer	DIN EN ISO 1924-2	%	7,7	8,3	8,1
Nassbruchwiderstand längs	DIN ISO 3781	N/15mm	5	7	9
Wasseraufnahme Cobb OS (60)	DIN EN ISO 535	g/m²	30	30	30
Durchreißwiderstand längs	DIN EN ISO 1974	mN	1300	1750	2700
Durchreißwiderstand quer	DIN EN ISO 1974	mN	1450	1900	2900
Rauhigkeit Bendtsen Obers.	DIN EN 53 108	ml/min	400	400	400
Rauhigkeit Bendtsen Unters.	DIN EN 53 108	ml/min	400	400	400
Berstfestigkeit	DIN EN ISO 2758	kPa	350	525	750
Weiße	DIN 53 145, T.1	%	86	86	86,5
Opazität	DIN 53 146	%	88	91,5	94,5

Diese Angaben sind als Richtwerte und nicht als Produktspezifikation zu verstehen. Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Letzte Aktualisierung 01.01.2025

FSC
www.fsc.org
FSC® C007548
The mark of responsible forestry

PRODUKTSICHERHEIT
ISEGA
MIT BRIEF UND SIEGEL
Zertifikat Nr.
62067 U 24

lahnur® ist gemäß den Kriterien der PTS-Methode PTS-RH:021/97 als rezyklierbar eingestuft