

CAPOLAVORO

QUARTZITO



FORMAS DE USO:
Polido, escovado e levigado

REGIÃO:
Piauí



Reflores-
cimento



Reuso
de água



Eficiência
energética

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m ³	2749	34	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,46	0,11	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,17	0,04	ABNT NBR 15845-2:2015
Coefficiente de dilatação térmica linear	10-3mm/m.°C	7,3	-	ABNT NBR 15845-3:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm ²	1494,5	191	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm ²	1269,1	246	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	kgf/cm ²	125,8	64	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	kgf/cm ²	74,6	61	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sec.)	kgf/cm ²	89,4	12	ABNT NBR 15845-7:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sat.)	kgf/cm ²	52	33	ABNT NBR 15845-7:2015
Resistência ao impacto de corpo duro	J	5,2	1,6	ABNT NBR 15845-8:2015



Interno



Externo



Baixíssimo



Elevado



Geral

FORMAS DE USO:



Bancada cozinha



Piso piscina e terraços



Bancada banheiros



Paredes internas



Bancada área
externa



Paredes externas



Piso interno



Paredes áreas molhadas



Piso externo



Escadas

FORMATOS:

ESPESSURA:

300X300

20mm

25mm

200X200

20mm

25mm



Membro



Mais
informações